

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1				A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1112342	A07	Vårt ordernr 189864-3		A08	Fakturanr 3038200	A19	Intygnr och datum 17748463 2019-01-10		SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01	
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad betad formatplåt		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06		Kundens märke		B15					
Antal 22		B08 Dimensionser [mm] T 12 B 1500 L 3000		B09-B11 Vikt [kg] 9400		B12		Lev. tillst.		B04		Referens nummer		B16				
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND		A06 Standard SSAB Stålsort SSAB Domex 355MC D*)		B02														
MATERIALID 02-7529-331301-07 , 02-7529-331301-08 , 02-7529-331301-09 , 02-7529-331301-11 , 02-7529-331301-12 B07																		

Kemisk sammansättning																		C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99
Charge		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5		
02-7529		.067	.02	.51	.010	.002	.04	.04	.00	.01	.00	.01	.046	.035	.0001	.003	.18			

Provtyp	C04	Verkstod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat
Dragprov	EMV290	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40	C11	*Reh [MPa]	C12	Rm [MPa]	C13	A5 [%]	34,5	127747	
Slagprov	EMV291	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x10	-20	C42	E [J]	C43	MV [J]	347	Kontino Oy Ab		
Bockprov	EMV292	Topp	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25	C50	Utfört med go	dkänt resultat						

*) S355MC EN 10149-2	
Inget flytområde Ae uppmätt. Registrerat värde för *ReH/ReL har ersatts av värdet från *Rp02	
Produktionstid: 2019-01-09	
Kundens artikel nr XD355128P	

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z01	A22	A04
---	-----	---	-----	-----	-----