

										SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden			A01			
Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1112342		A07	Vårt ordernr 189864-3		A08	Fakturanr 3037881	A19	Intygnr och datum 17746672 2019-01-09		A03
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad betad formatplåt		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06		Kundens märke		B15			
				Antal 35	B08	Dimensioner [mm] T 12 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 14980		B12	Lev. tillst.		B04	Referens nummer B16	
				Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301		A06 VANTAA FINLAND		Standard SSAB Stålsort SSAB Domex 355MC D*)		B02						
MATERIALID 02-7529-331301-01 , 02-7529-331301-02 , 02-7529-331301-03 , 02-7529-331301-04 , 02-7529-331301-05 , 02-7529-331301-06 , 02-7529-331301-10																B07

Kemisk sammansättning														
Charge		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb
02-7529		.067	.02	.61	.010	.002	.04	.04	.00	.01	.00	.01	.046	.035
		Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5												
		C71-C92 Carbon equivalent etc												

Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp (gr C)	C03	Provresultat
Dragprov	EMV290	Topp	Längs	Längs	Platt 380x40	C11	*Reh [MPa]	C12	Rm [MPa]	C13	A5 [%]	34,5		
						401	504	366	353					
Slagprov	EMV291	Topp	Längs	Längs	Charpy-V 10x10	C42	E [J]	C43	Mv [J]					
						323	366	347						
Bockprov	EMV292	Topp	Tvårs	Tvårs	Platt 300x25	C50	Utfört med godkänt resultat							
Kontino Oy Ab														

*) S355MC EN 10149-2														
Inget flytmärke Ae uppmätt. Registrerat värde för *ReH/ReL har ersatts av värdet från *Rp02														
Produktionstid: 2019-01-09														
Kundens artikel nr: XD355128P														

Intyget är framtällt elektroniskt och giltigt utan signering		Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.		Z01	A04	
Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani							