

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01			
Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1 A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen A05	Köparens ordernr 1112342 A07	Vårt ordernr 189864-1 A08
Fakturanr 3032948 A19		Intygnr och datum 17707661 2018-12-13 A03	

Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND	A11 83305	Produkt Varmvalsad betad formatplåt		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06	Kundens märke		B15		
		Antal 80	B08	Dimensioner [mm] T 8 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 22710	B12	Lev. tillst.	B04	Referens nummer	B16
		Intygsmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND					A06	Standard SSAB Stålsort SSAB Domex 355MC D*)				
MATERIALID 02-8117-330248-02 , 02-8117-330248-03 , 02-8117-330248-04 , 02-8117-330248-05 , 02-8117-330248-06 , 02-8117-330248-07 , 02-8117-330248-08 , 02-8117-330248-09 , 02-8117-330248-10 , 02-8117-330248-11												B07

Kemisk sammansättning															C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99
Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	
02-8117	,064	,01	,60	,009	,003	,04	,03	,00	,01	,00	,01	,044	,035	,0000	,005	,18	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5

Provtyp	Verkskod	Provstav position	Riktning	Behandling	Provstav typ	Temp [gr C]	Provresultat			
Dragprov	EMC612	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40		C11 Reh [MPa] 414	C12 Rm [MPa] 502	C13 A5 [%] 33,0	
Slagprov	EMC613	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x7.5	-20	C42 E [J] 261	C42 E [J] 263	C42 E [J] 257	C43 Mv [J] 260
Bockprov	EMC614	Topp	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25		C50 Utfört med godkänt resultat			

*) S355MC EN 10149-2

Produktionstid: 2018-12-11

Kundens artikel nr: XD355088P

127377



Kontino Oy Ab

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z01	A22	A04
Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani					