

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden										A01							
Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1112342		A07	Vårt ordernr 189864-2		A08	Fakturanr 3034413		A19	Intygnr och datum 17719424 2018-12-19		A03
Köpare		A11 83305		Produkt Varmvalsad betad formatplåt		B01		Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06		Kundens märke		B15		B02	
OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 VANTAA FINLAND				Antal 70		B08 Dimensioner [mm] T 10 B 1500 L 3000		B09-B11 Vikt [kg] 24910		B12		Lev. tillst.		B04 Referens nummer			B16
				Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND				A06		Standard SSAB		Stålsort SSAB Domex 355MC D*)					

MATERIALID
02-8119-331315-01 , 02-8119-331315-02 , 02-8119-331315-03 , 02-8119-331315-04 , 02-8119-331315-05 , 02-8119-331315-06 , 02-8119-331315-07 , 02-8119-331315-08 , 02-8119-331315-09 , 02-8119-331315-10 , 02-8119-331315-11 , 02-8119-331315-12

Kemisk sammansättning															C71-C92	C93-C98
Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv
02-8119	.066	.01	.60	.011	.003	.04	.03	.00	.01	.00	.01	.035	.036	.0001	.004	.18
Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5																

Provtyp	C04	Vertskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat	127535	
Dragprov	EMJ901	Topp	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40	C11	Reh [MPa]	411	C12	Rm [MPa]	505	C13	A5 [%]	34,0	
Slagprov	EMJ902	Topp	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x7.5	-20	C42	E [J]	229	C42	E [J]	237	C43	Mv [J]	235
Bockprov	EMJ903	Topp	Tvärs	Tvärs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25	C50	Utfört_med go	dkänt_resultat	Kontino Oy Ab						

*) S355MC EN 10149-2
Produktionstid: 2018-12-19

Kundens artikel nr: XD355108P

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering		Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller ordrens fordringar.		Z01	A22		A04
Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani								