

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1112342	A07	Vårt ordernr 189864-2		A08	Fakturanr 3037752	A19	Intygnr och datum 17746009 2019-01-09		SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01	
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 VANTAA FI-01301 FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad betad formatplåt		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06	Kundens märke		B15				
Antal 66		B08	Dimensioner [mm] T 10 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 23490		B12	Lev. tillst.		B04	Referens nummer		B16		
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND		A06		Standard SSAB Stålsort SSAB Domex 355MC D*)		B02										
MATERIALID 02-8123-331314-01 , 02-8123-331314-02 , 02-8123-331314-03 , 02-8123-331314-04 , 02-8123-331314-05 , 02-8123-331314-06 , 02-8123-331314-07 , 02-8123-331314-08 , 02-8123-331314-09 , 02-8123-331314-10 , 02-8123-331314-11 , 02-8123-331314-12																

Kemisk sammansättning															C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99
Charge		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv
02-8123		070	01	59	007	004	02	03	00	01	00	01	045	035	0002	005	18
Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5																	C93-C99

Provtyp	Verkstod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	C10	Provstav typ	Temp [gr C]	C03	Provresultat
Dragprov	EMQ155	Topp	Längs	Längs	Leveranstillstånd	C11	Reh [MPa]	407	C12	Rm [MPa]	503	C13	A5 [%]
													33,0
Slagprov	EMQ156	Topp	Längs	Längs	Leveranstillstånd	C42	E [J]	238	C43	MV [J]	240		
Bockprov	EMQ157	Topp	Tvärs	Tvärs	Leveranstillstånd	C50	Utfört med godkänt resultat						



Kontino Oy Ab

*) S355MC EN 10149-2	
Produktionstid: 2019-01-09	
Kundens artikel nr: XD355108P	

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.		Z01	A22	A04
Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani						