


Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1112342	A07	Vårt ordernr 189864-1	A08	Fakturanr 3036541	A19	Intygnr och datum 17737097 2019-01-05	SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden		A01			
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad betad formatplåt		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06		Kundens märke		B15						
Antal 24		B08	Dimensioner [mm] T 8 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 6810		B12	Lev. tillst.	B04	Referens nummer		B16					
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND		A06		Standard SSAB		Stålsort SSAB Domex 355MC D*)		B02										
MATERIALID 02-8126-334136-01 , 02-8126-334136-02 , 02-8126-334136-03																		
Kemisk sammansättning																		
Charge 02-8126		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	C93-C99
		068	01	60	011	002	04	03	00	01	00	01	039	036	0001	005	18	C71-C92 Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5
Provtyp	C04	Verkad	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat				
Dragprov	EMU669	Topp	Längs	Längs	Längs	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40	C11 Reh [MPa] 419	C12 Rm [MPa] 504	C13 A5 [%] 33,0						
Slagprov	EMU670	Topp	Längs	Längs	Längs	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x7,5	C42 E [J] 261	C43 E [J] 248	C43 Mv [J] 251						
Bockprov	EMU671	Topp	Tvårs	Tvårs	Tvårs	Tvårs	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25	C50 Utfört_med go dkänt_resultat								
*) S355MC EN 10149-2																		
Produktionstid: 2019-01-05																		
Kundens artikel nr: XD355088P																		
127645																		
																		
Kontino Oy Ab																		

Intyget är framskjutt elektroniskt och giltigt utan signering	Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.		Z01	A22	A04
Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani						