


Продавец (Экспортер)/Производитель, адрес
 Seller (Exporter)/Manufacturer, address
 ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" Череповец, Мира 30
 PAO SEVERSTAL Cherepovets, Mira 30

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 INSPECTION CERTIFICATE EN 10204/3.1
 Система менеджмента качества соответствует
 требованиям



Грузополучатель, адрес
 Consignee, address

Quality Management System is certified to meet the
 requirements ISO 9001, IATF 16949, STO Газпром 9001

ООО "Северсталь Дистрибуция" LV-1039, г. Рига, ул. Старта, д. 13, 371 707-66-58
 LLC "Severstal Distribution" LATVIA, 1039, g. Riga, ul. Starta, 13

Заказ №
 Order № 2914

Контракт №
 Contract No 428/1000-900103

Страна назначения Латвия

Номер т/с
 Freight car No 90966441

Лист 1 Листов 1
 Page 1 Pages 1

Country of destination Latvia

Наименование продукции Рулон г/к чечевичный
 Description of goods Hot rolled lenti form coil

Вид груз. мест РУЛОН
 Type of packages COIL

Кол-во товара 1
 Quantity

Стандарт (марки/поставки/профиля) EN 10025-2:2019 / EN 10025-2:2019 / EN 10051-10 / ГОСТ 8568-77
 Standards of (grade/product/shape)

Отгружаемые позиции / Shipped positions

№ пп item No	Поз № Poz No	Плавка Heat No	Партия/Ед Lot No	Марка Grade	Размеры, мм Dimensions, mm	Кол-во Quantity	Масса нетто факт, кг Netto weight fact, kg	Масса брутто факт, кг Gross weight fact, kg
1	50	102068	24760.02	S235JR +AR	3 x 1500	1	15360	15370
						1	15360	15370

Примечание: Сталь прокатана на непрерывном стане. Нетравленая. Непромасленная. Не дресированная.
 Note: Steel rolled in continuous mill. Unpickled. Unoil. Non-skinpassed.

Качественные характеристики / Quality Parameters

№ пп item No	Кромка Edge	Точн. толщ Accuracy Class
1	ME	A

Химический состав / Chemical Composition

№ пп / item No	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	Mo %	Ti %	Nb %	V %	N %	CEV %
1	0.16	0.02	0.39	0.007	0.017	0.05	0.02	0.02	0.03	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.24

Результаты испытаний / Test Data

№ пп item No	Рулон Coil	Предел текучести ReH, поперек Yield str. ReH, trans. МПа	Предел прочности Rm, поперек Tensile str. Rm, trans. МПа	Относительное удлинение Δ-5, поперек Elongation 5, trans. %
1	01	266	387	25

Указанный в настоящем ДОКУМЕНТЕ товар соответствует по качеству действующим стандартам, техническим условиям и спецификации и может быть отгружен на экспорт.

It is hereby the quality of goods mentioned in this DOCUMENT is in conformity with demands of specifications to contract and the goods may be exported.

Маркировка

Стан/Mill: 2000



Signed by electronic signature, 11680
 Morozova N.V., 25.03.2020 19:36:09
 PAO Severstal, Cherepovets, 30 Mira

Используйте
 QR-код для
 проверки
 подлинности
 сертификата



Сайт для
 проверки
 сертификата
check.severstal.ru

Проверочный код: 0400443349

Identification Code:



0038 (LVR)

PAO Severstal, 162600, Mira Str.,30, Cherepovets

20

0038/CPR/RQA/666869/1

DoP №00186217-09-2018

EN 10025 - 1:2004

Горячекатаный прокат из конструкционной стали

Hot rolled structural steel products

Назначение: Строительство зданий и гражданских сооружений

Intended uses: Building constructions or civil engineering

Допуски на размеры и форму

Tolerances on dimensions and shape:

Рулон г/к рифленый чечевичный РУЛЮНЫ EN 10025-2:2019 EN 10051-10 категория А

Hot rolled ribbed coil lentil COIL EN 10025-2:2019 EN 10051-10 category A

Удлинение Product code:	Сталь S235JR - EN 10025-2:2019 Grade S235JR - EN 10025-2:2019
Предел прочности на растяжение Tensile strength	
Предел текучести Yield strength	
Ударная вязкость Impact strength	
Свариваемость Weldability	
Долговечность Essential characteristics:	Эксплуатационная характеристика не определена No performance determined
Опасные вещества Intended use: to be used for building constructions or civil engineering.	Эксплуатационная характеристика не определена No performance determined
Декларация о характеристиках Declaration of Performance	
Документ соответствия международным стандартам по ссылке: Document of compliance with international standards by reference:	https://chemmk.severstal.com/eng/clients/certifications-and-licenses/