

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollning 3.1 EN 10 204 - 3.1	A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1108357	A07	Vårt ordernr 844775-5	A08	Fakturanr 2697201	A19	Infögt och datum 15532821 2015-08-05	A03
-------------------------------------	-----	--	-----	-----------------------------	-----	--------------------------	-----	----------------------	-----	---	-----

Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND	A11 83305	Produkt VV betad bandplåt i format		B01		Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06		Standard SSAB Stålsort		B02	
		Antal		808		Dimensioner [mm]		B09-B11		Vikt [kg]		B12	
		88		T 8		B 1500		L 3000		25000		Lev. tillst.	
		Inhygsmotagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06		Kundens märke		B04		Referens nummer		B16	

MATERIALID 29-5638-673675-01 , 29-5638-673675-02 , 29-5638-673675-03 , 29-5638-673675-04 , 29-5638-673675-05 , 29-5638-673675-06 , 29-5638-673675-07 , 29-5638-673675-08 , 29-5638-673675-09 , 29-5638-673675-10 , 29-5638-673675-11

Kemisk sammansättning																	C71-C92		C93-C98	
Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Ceqv	Carbon equivalent etc			
29-5638	.065	.01	.56	.007	.003	.02	.03	.00	.00	.00	.01	.034	.034	.0000	.002	.17	Ceqv = C + Mn/5 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5			

Provtyp	C04	Verkskod	C08	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behand-ling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat
Dragprov	BMW219	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40	C11	C12	C13	Reh [MPa]	Rm [MPa]	A5 [%]	C42	C43	C44
Slagprov	BMW220	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V	-20	C42	C42	C42	C42	C42	E [J]	E [J]	E [J]
				10x7.5			234	233	233	236	234	234	234	234
Bockprov	BMW221	Topp	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25	C50	Uttöft_med go	Uttöft_med go	Uttöft_med go	Uttöft_med go	Uttöft_med go	Uttöft_med go	Uttöft_med go	Uttöft_med go
							Uttöft_med go	Uttöft_med go	Uttöft_med go	Uttöft_med go	Uttöft_med go	Uttöft_med go	Uttöft_med go	Uttöft_med go



*Rp02 Flytvärde Ae saknas
Produktionsid: 2015-08-04
Kontino Oy Ab

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02	Intyget är framtällt elektroniskt och giltligt utan signering		Z01	Material Testing/ L Smedh/ M Eriksson/ L Söderqvist		A22	A04
---	-----	---	--	-----	---	--	-----	-----