

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1109324		A07	Vårt ordernr 876368-4		A08	Fakturanr 2758171		A19	Intygnr och datum 15910420 2016-04-04		A03
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad formatplåt		B01		Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06		Standard SSAB Stålsort		B02 STRENX 650 MC D		B02	
Antal 34		B08		Dimensioner [mm] T 10 B 1500 L 3000		B09-B11		Vikt [kg] 11960		B12		Lev. tillst. B04		Referens nummer		B16	
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06		Kundens märke		B15										B15	
MATERIALID 20-2226-742420-01		20-2226-742420-02		20-2226-742420-03		20-2226-742420-04		20-2226-742420-05		20-2226-742420-06						B07	

Kemisk sammansättning

Charge 20-2226	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	C71-C92	Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	C93-C99
	,072	,18	1,66	,011	,002	,03	,03	,00	,02	,13	,01	,038	,064	,0002	,005	,36			

Provtyp	Verbskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behand- ling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat
Dragprov	CID377	Topp	Längs	Längs	Leverans- tillstånd	Platt 380x40	C11	C12	C13	A5 [%]			
							*Reh [MPa]	Rm [MPa]					
							696	813	22.5				
Slagprov	CID378	Topp	Längs	Längs	Leverans- tillstånd	Charpy-V 10x7.5	C42	C43	C42	E [J]	Mv [J]		
							58	68	68	65			
Bockprov	CID379	Topp	Tvårs	Tvårs	Leverans- tillstånd	Platt 300x25	C50						
							Utfört med go dkänt_resultat						

According to EN standard 10149-2:2013

*Rp02 Flytvärde Ae saknas

Produktionstid: 2016-03-24

108359



Kontino Oy Ab

	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02		Inhyget är framtällt elektroniskt och giltigt utan signering	Z01	A22	A04
							STRENX™ PERFORMANCE STEEL www.strenx.com