

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1109663		A07	Vårt ordernr 888634-2	A08	Fakturanr 2790754	A19	Intygnr och datum 16111002 2016-08-01	SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÅNGE, Sweden		A01				
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad formatplåt		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06		Kundens märke		B15								
Antal 166		B08	Dimensioner [mm] T 4 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 23400		B12		Lev. tillst.	B04	Referens nummer		B16						
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06		Standard SSAB		Stålsort STRENX 650 MC D		B02												
MATERIALID 20-4746-776036-01 , 20-4746-776036-02 , 20-4746-776036-03 , 20-4746-776036-04 , 20-4746-776036-05 , 20-4746-776036-06 , 20-4746-776036-07 , 20-4746-776036-08 , 20-4746-776036-09 , 20-4746-776036-10																				
Kemisk sammansättning																				
Charge 20-4746		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	C71-C92	Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	C93-C99
C		.076	.18	1.36	.010	.003	.03	.03	.00	.01	.11	.01	.043	.039	.0002	.004	.31			
Provtyp		C04	Verkstod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat	110594				
Dragprov		COV086		Topp		Längs		Längs		Leverans-tillstånd		Platt 380x40		C11 Reh [MPa] 715		C12 Rm [MPa] 790	C13 A5 [%] 23.0			
Bockprov		COV087		Topp		Tvärs		Tvärs		Leverans-tillstånd		Platt 300x25		C50 Utfört med godkänt resultat		Kontino Oy Ab				
Produktionstid: 2016-07-29																				

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ M Eriksson		Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.		Z01	A22	A04
							STRENX TM PERFORMANCE STEEL www.strenx.com