SSAB

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01

Kontrollintyg 3.1 A02	Utfärdande avdelning A05	Köparens ordernr A07	Vårt ordernr A08	Fakturanr A19	Intygnr och datum A03
EN 10 204 - 3.1	Kvalitetsavdelningen	1109909	898551-6	2808616	16218683 2016-10-04

Köpare A11
83305

OY KONTINO AB
HAKINTIE 6
PL 27
FI-01380 VANDA
FINLAND

Produkt B01
Varmvalsad formatplåt

Märkning B06
Tillverkare, MATERIALID

Kundens märke B15

Antal B08	Dimensioner [mm] B09-B11	Vikt [kg] B12	Lev. tillst. B04	Referens nummer B16
95	T 8 B 1500 L 3000	26820		

Intygmottagare A06
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND

Standard B02
SSAB
Stålsort STRENX 650 MC D

MATERIALID B07
20-6645-797640-01 , 20-6645-797640-02 , 20-6645-797640-03 , 20-6645-797640-04 , 20-6645-797640-05 , 20-6645-797640-06 , 20-6645-797640-07 , 20-6645-797640-08 , 20-6645-797640-09 , 20-6645-797640-10 , 20-6645-797640-11 , 20-6645-797640-12

Kemisk sammansättning C71-C92

Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv
20-6645	,075	,26	1,61	,012	,002	,02	,03	,00	,01	,12	,01	,050	,060	,0003	,005	,35

Carbon equivalent etc C93-C99
Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5

Provtyp C04	Verkskod C00	Provstav position C01	Riktning C02	Behandling B05	Provstav typ C10	Temp [gr C] C03	Provresultat			
Dragprov	CSK104	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40		C11 *Reh [MPa] 733	C12 Rm [MPa] 821	C13 A5 [%] 23,0	
Slagprov	CSK105	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x7.5	-20	C42 E [J] 47	C42 E [J] 43	C42 E [J] 41	C43 Mv [J] 43
Bockprov	CSK106	Topp	Tvärs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25		C50 Utfört_med godkänt_resultat -			

112087

Kontino Oy Ab

*Rp02 Flytvärde Ae saknas

Produktionstid: 2016-10-04

Kundens artikel nr: XD650088

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Z02

Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar. Z01

A22

A04

STRENX™ PERFORMANCE STEEL
www.strenx.com

PROV 1.0 (83305)