

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1			SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden, 960 A01							
Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A02	Köparens ordernr 1110112	A07	Vårt ordernr 107095-5	A08	Fakturanr 2826866	A19	Intygnr och datum 16326233 2016-12-06	A03

Köpare		A11 83305					
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND							
Produkt Varmvalsad betad formatplåt		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06	Kundens märke		B15
Antal 48	B08 Dimensioner [mm] T 8 B 1500 L 3000	B09-B11 Vikt [kg] 13630		B12	Lev. tillst.	B04 Referens nummer	B16
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06		Standard SSAB Stålsort SSAB Domex 355MC D*)		B02	

MATERIALID 20-8101-114463-01 , 20-8101-114463-02 , 20-8101-114463-03 , 20-8101-114463-04 , 20-8101-114463-05 , 20-8101-114463-06												B07
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

Kemisk sammansättning																	C71-C92		Carbon equivalent etc	C93-C99
Charge		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5		
20-8101		.064	.01	.61	.010	.002	.03	.03	.00	.01	.00	.01	.047	.034	.0001	.003	.18			

Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behand- ling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat					
Dragprov	CVN721	Topp	Längs	Leverans- tillstånd	B05	Platt 380x40	C11	Reh [MPa]	412	C12	Rm [MPa]	504	C13	A5 [%]	34,5	113119 			
Slagprov	CVN722	Topp	Längs	Leverans- tillstånd	Charpy-V 10x7.5	-20	C42	E [J]	237	C42	E [J]	238	C42	E [J]	224		C43	Mv [J]	233
Bockprov	CVN723	Topp	Tvårs	Leverans- tillstånd	Platt 300x25	C50	Utfört_med go dkänt_resultat												

Kontino Oy Ab

*) S355MC EN 10149-2											
Produktionstid: 2016-12-01											

Kundens artikel nr: XD355088P											
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering		Z02		Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.		Z01		A22		A04	
Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani											