

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden, 960 A01																				
Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1110112		A07	Vårt ordernr 107095-5	A08	Fakturanr 2826832	A19	Intygnr och datum 16326025 2016-12-06		A03					
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad betad formatplåt		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06		Kundens märke		B15							
Antal 89		B08	Dimensioner [mm] T 8 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 25240		B12		Lev. tillst.		B04	Referens nummer		B16					
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06		Standard SSAB		Stålsort SSAB Domex 355MC D*)		B02												
MATERIALID 20-8102-114464-01 , 20-8102-114464-02 , 20-8102-114464-03 , 20-8102-114464-04 , 20-8102-114464-05 , 20-8102-114464-06 , 20-8102-114464-07 , 20-8102-114464-08 , 20-8102-114464-09 , 20-8102-114464-10 , 20-8102-114464-11 , 20-8102-114464-12																				
Kemisk sammansättning																				
Charge 20-8102		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	C71-C92	Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	C93-C99
Provtyp		C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat		113122			
Dragprov		CVN795		Topp		Längs		Leveranstillstånd		Platt 380x40		C11		C12	C13	A5 [%] 32.5				
Slagprov		CVN796		Topp		Längs		Leveranstillstånd		Charpy-V 10x7.5		C42		C43	C44	Mv [J] 235				
Bockprov		CVN797		Topp		Tvärs		Leveranstillstånd		Platt 300x25		C50		Utfört med godkänt resultat						
*) S355MC EN 10149-2																				
*Rp02 Flytvärde Ae saknas																				
Produktionstid: 2016-12-01																				
Kundens artikel nr: XD355088P																				
Intyget är framtällt elektroniskt och giltigt utan signering		Z02		Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.		Z01		A22		A04										