

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden, 960 A01																				
Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1110112	A07	Vårt ordernr 107095-3	A08	Fakturanr 2828738	A19	Intygnr och datum 16338047 2016-12-14	A03							
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad betad formatplåt		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06		Kundens märke		B15							
Antal 12		B08	Dimensioner [mm] T 5 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 2100		B12		Lev. tillst.		B04	Referens nummer B16							
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06		Standard SSAB Stålsort SSAB Domex 355MC D*)		B02														
MATERIALID 20-8277-117157-11													B07							
Kemisk sammansättning																				
Charge 20-8277		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	C71-C92	Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	C93-C99
C		.058	.01	.58	.009	.002	.02	.03	.00	.00	.00	.01	.041	.021	.0000	.002	.16			
Provtyp		C04	Verkeskod	C00	Provtav position	C01	Riktning	C02	Behand-ling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat	113350				
Dragprov		CWD468		Topp		Längs		Leverans-tillstånd		Platt 380x40		C11 Reh [MPa] 371		C12 Rm [MPa] 462		C13 A5 [%] 35,5				
Bockprov		CWD469		Topp		Tvärs		Leverans-tillstånd		Platt 300x25		C50 Utfört_med go dkänt_resultat				Kontino Oy Ab				
*) S355MC EN 10149-2																				
Produktionstid: 2016-12-10																				
Kundens artikel nr: XD355058P																				
Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani		Z02				Z01		Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller ordrens fordringar.		A22		A04								