SSAB

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden, 960 A01

Kontrollintyg 3.1 A02	Utfärdande avdelning A05	Köparens ordernr A07	Vårt ordernr A08	Fakturanr A19	Intygnr och datum A03
EN 10 204 - 3.1	Kvalitetsavdelningen	1110112	107095-4	2829525	16341703 2016-12-15

Köpare A11
83305

OY KONTINO AB
HAKINTIE 6
PL 27
FI-01380 VANDA
FINLAND

Produkt B01
Varmvalsad betad formatplåt

Märkning B06
Tillverkare, MATERIALID

Kundens märke B15

Antal B08	Dimensioner [mm] B09-B11	Vikt [kg] B12	Lev. tillst. B04	Referens nummer B16
119	T 6 B 1500 L 3000	25170		

Intygmottagare A06
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND

Standard B02
SSAB
Stålsort SSAB Domex 355MC D*)

MATERIALID B07
20-8282-117143-01 , 20-8282-117143-02 , 20-8282-117143-03 , 20-8282-117143-04 , 20-8282-117143-05 , 20-8282-117143-06 , 20-8282-117143-07 , 20-8282-117143-08 , 20-8282-117143-09 , 20-8282-117143-10 , 20-8282-117143-11

Kemisk sammansättning C71-C92

Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv
20-8282	,058	,01	,58	,008	,002	,02	,04	,00	,00	,00	,01	,048	,023	,0001	,002	,16

Carbon equivalent etc C93-C99
Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5

Provtyp C04	Verkskod C00	Provstav position C01	Riktning C02	Behandling B05	Provstav typ C10	Temp [gr C] C03	Provresultat			
Dragprov	CWD175	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40		C11 Reh [MPa] 385	C12 Rm [MPa] 466	C13 A5 [%] 38,0	
Slagprov	CWD176	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x5	-20	C42 E [J] 116	C42 E [J] 130	C42 E [J] 121	C43 Mv [J] 122
Bockprov	CWD177	Topp	Tvärs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25		C50 Utfört_med godkänt_resultat -			

113259

Kontino Oy Ab

*) S355MC EN 10149-2

Produktionstid: 2016-12-10

Kundens artikel nr: XD355068P

	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Z02 Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani		Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar. Z01	A22	A04

PROV 1.0 (83305)