

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01													
Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02 Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05 Köparens ordernr 1110194		A07 Vårt ordernr 109962-3		A08 Fakturanr 2837635		A19 Inhygnr och datum 16397561 2017-01-19		A03	
Köpare				A11 83305		Produkt Varmvalsad betad formatplåt		B01 Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06 Kundens märke		B15	
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND						Antal B08 40		Dimensioner [mm] T 8 B 1500 L 3000		B09-B11 Vikt [kg] 11330		B16	
Intygsmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND				A06		Standard SSAB		Stålsort SSAB Domex 355MC D*)				B02	
MATERIALID												B07	
20-8914-125523-05 , 20-8914-125523-06 , 20-8914-125523-07 , 20-8914-125523-08 , 20-8914-125523-09													
Kemisk sammansättning													
Charge C Si Mn P S Cr Ni Mo V Ti Cu Al Nb B N Cekv C93-C99													
20-8914 .067 .01 .60 .010 .004 .02 .03 .00 .01 .00 .01 .046 .038 .0001 .003 .18 Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5													
Provtyp		C04 Verkskod		C00		Provstav position		C01		Riktning		C02	
								B05		Behand-ling		C03 Provresultat	
								Provstav typ		Temp [gr C]			
Dragprov		CX0679		Topp		Längs		Leverans-tillstånd		Platt 380x40		C11 Reh [MPa] 428	
												C12 Rm [MPa] 522	
												C13 A5 [%] 33,5	
Slagprov		CX0680		Topp		Längs		Leverans-tillstånd		Charpy-V 10x7,5		C42 E [J] 202	
												C43 Mv [J] 212	
Bockprov		CX0681		Topp		Tvärs		Leverans-tillstånd		Platt 300x25		C50 Utfört_med go dkämt_resultat	
*) S355MC EN 10149-2													
Produktionstid: 2017-01-11													
Kundens artikel nr: XD355088P													
113904													
													
Kontino Oy Ab													
Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering				Z02				Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller ordrens fordringar.				Z01	
Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani												A22	
												A04	