

Kontrollnytt 3.1 EN 10 204 - 3.1	A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1110926	A07	Vårt ordernr 138210-1	A08	Fakturanr 2903469	A19	Infygår och datum 16779656 2017-08-29	A03
-------------------------------------	-----	--	-----	-----------------------------	-----	--------------------------	-----	----------------------	-----	--	-----

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01

Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANTAA FINLAND	A11 83305	Produkt Varmvalsad belad formplåt	B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B05	Kundens märke	B15
		Antal 55	B08 B08	Dimensioner (mm) T 12 B 1500 L 3000	B08-B11	Vikt (kg) 23500	B16
		Intygsmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANTAA FINLAND		A06 Standard SSAB Stålsort SSAB Domex 355MC D7)			

MATERIALID 21-3694-194597-01 , 21-3694-194597-02 , 21-3694-194597-04 , 21-3694-194597-05 , 21-3694-194597-06 , 21-3694-194597-07 , 21-3694-194597-08 , 21-3694-194597-09 , 21-3694-194597-10 , 21-3694-194597-11 , 21-3694-194597-12 B07

Kemisk sammansättning																C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99
Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	
21-3694	.065	.01	.56	.009	.002	.02	.04	.00	.01	.00	.01	.037	.036	.0001	.002	.17		

Provtyp	C04	Verakod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behand- ling	B05	Provstav typ	C10	Temp (gr C)	C03	Provresultat			
Dregprov		DKV600		Topp		Längs		Leverans- tillstånd		Platt 380x40				C11 Reh [MPa] 388	C12 Rm [MPa] 492	C13 A5 [%] 31,0	
Slagprov		DKV601		Topp		Längs		Leverans- tillstånd		Charpy-V 10x10		-20		C42 E [J] 343	C42 E [J] 398	C42 E [J] 343	C43 Mv [J] 361
Bockprov		DKV602		Topp		Tvårs		Leverans- tillstånd		Platt 300x25				C50 Utkort_med go dkant_resultat			

118345



*) S355MC EN 10149-2
Inget flytmärke Ae uppmätt. Registrerat värde för *ReH/Rel har ersatts av värdet från *Rp02
Produktionslid: 2017-08-29

Kontino Oy Ab

Kundens artikel nr: XD355128P

Intyg är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z01	A22	A04
Material Testing/ H Lenn / M Eriksson / V Esbehani					