

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1111348	A07	Vårt ordernr 153282-6	A08	Fakturanr 2935914	A19	Intygnr och datum 16997390 2017-12-14	SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01	
--------------------------------------	--	-----	--	-----	-----------------------------	-----	--------------------------	-----	----------------------	-----	--	--	--


Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 8 PL 27 FI-01380 VANTAA FINLAND	A11 83305	Produkt Varmvalsad formplåt	B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B08	Kundens märkte	B15
Antal 32	B08 Dimensioner (mm) T 10 B 1500 L 3000	B09-811 Vikt [kg] 11230	B12	Lev. tillst.	B04	Referens nummer	B18
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANTAA FINLAND	A06	Standard SSAB	A06	Stålsort STRENX 650 MC D			B02

MATERIALID
21-6824-228678-01 , 21-6824-228678-02 , 21-6824-228678-03 , 21-6824-228678-04 , 21-6824-228678-05 , 21-6824-228678-06 B07

Kemisk sammansättning												C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99			
Charge 21-8624	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5
	.074	.20	1.62	.017	.002	.04	.04	.00	.01	.13	.01	.053	.067	.0002	.006	.36	

Provtyp	C04 Verkskod	C00 Provtav position	C01 Riktning	C02 Behand- ling	B05 Provstav typ	C10 Temp [gr C]	C03 Provresultat
Dragprov	DRG449	Topp	Längs	Längs	Platt 380x40	-20	C11 *Reh [MPa] 714
Slagprov	DRG450	Topp	Längs	Längs	Charpy-V 10x7.5	-20	C12 Rm [MPa] 808
Bockprov	DRG451	Topp	Tvårs	Tvårs	Platt 300x25		C42 E [J] 53
							C43 Mv [J] 53
							C50 Utfört_med go dikänt_resultat

120248



Kontino Oy Ab

Inget flytmärke Ae uppmätt. Registrerat värde för *ReH/ReL har ersatts av värdet från *Rp02

Produktionstid: 2017-12-14

Kundens artikel nr: XD650108

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns förordningar.	Z01	A22	A04
Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani					STRENX™ PERMANENT STEEL www.strenx.com