SSAB

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01

Kontrollintyg 3.1 A02	Utfärdande avdelning A05	Köparens ordernr A07	Vårt ordernr A08	Fakturanr A19	Intygnr och datum A03
EN 10 204 - 3.1	Kvalitetsavdelningen	1111404	156091-1	2948327	17088316 2018-02-06

Köpare A11
83305

OY KONTINO AB
HAKINTIE 6-8
PL 27
FI-01301 VANTAA
FINLAND

Produkt B01
Varmvalsad betad formatplåt

Märkning B06
Tillverkare, MATERIALID

Kundens märke B15

Antal B08	Dimensioner [mm] B09-B11	Vikt [kg] B12	Lev. tillst. B04	Referens nummer B16
59	T 12 B 1500 L 3000	25090		

Intygmottagare A06
OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND

Standard B02
SSAB
Stålsort SSAB Domex 355MC D*)

MATERIALID B07
21-8022-242418-01 , 21-8022-242418-02 , 21-8022-242418-03 , 21-8022-242418-04 , 21-8022-242418-05 , 21-8022-242418-06 , 21-8022-242418-07 , 21-8022-242418-08 , 21-8022-242418-09 , 21-8022-242418-10 , 21-8022-242418-11 , 21-8022-242418-12

Kemisk sammansättning C71-C92

Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv
21-8022	,062	,01	,59	,010	,002	,02	,03	,00	,01	,00	,00	,045	,034	,0001	,003	,17

Carbon equivalent etc C93-C99
Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5

Provtyp C04	Verkskod C00	Provstav position C01	Riktning C02	Behandling B05	Provstav typ C10	Temp [gr C] C03	Provresultat			
Dragprov	DUA779	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40		C11 *Reh [MPa] 391	C12 Rm [MPa] 498	C13 A5 [%] 28,5	
Slagprov	DUA780	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x10	-20	C42 E [J] 256	C42 E [J] 255	C42 E [J] 262	C43 Mv [J] 257
Bockprov	DUA781	Topp	Tvärs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25		C50 Utfört_med godkänt_resultat -			

121393

Kontino Oy Ab

*) S355MC EN 10149-2

Inget flytområde Ae uppmätt. Registrerat värde för *ReH/ReL har ersatts av värdet från *Rp02

Produktionstid: 2018-02-06

Kundens artikel nr: XD355128P

	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Z02 Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani		Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar. Z01	A22	A04

PROV 1.0 (83305)