

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Uthärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1111558	A07	Vårt ordernr 162278-1	A08	Fakturanr 2985098	A19	Intygnr och datum 17212144 2018-04-06		SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden		A01
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 VANTAA FI-01301 FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad betad formatplåt		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06		Kundens märke		B15				
Antal 25		B08	Dimensioner [mm] T 12 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 10680		B12		Lev. tillst.		B04	Referens nummer		B16	
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND		A06		Standard SSAB		Stålsort SSAB Domex 355MC D		B02								
MATERIALID 21-8748-258437-02 , 21-8748-258437-03 , 21-8748-258437-04 , 21-8748-258437-05 , 21-8748-258437-06		B07														

Kemisk sammansättning																			
Charge 21-8748	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99
	.068	.01	.58	.008	.004	.02	.03	.00	.00	.00	.00	.042	.036	.0001	.004	.17	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5		

Provtyp	C04	Verkstod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat
Dragprov	DXJ881	Topp	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40	C11	C12	C13	*Reh [MPa]	Rm [MPa]	A5 [%]	C43	Mv [J]
Slagprov	DXJ882	Topp	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x10	C42	E [J]	C42	E [J]	E [J]	310	C43	327
Bockprov	DXJ883	Topp	Tvärs	Tvärs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25	C50	Utfört med godkänt resultat						

Inget flytområde Ae uppmätt. Registrerat värde för *ReH/ReL har ersatts av värdet från *Rp02	
Produktionstid: 2018-04-04	

122506



Kontino Oy Ab

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns förordningar.		Z01	A22	A04
Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani						