

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1111558		A07	Vårt ordernr 162278-1	A08	Fakturanr 2965129	A19	Intygnr och datum 17212414 2018-04-06	SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01	
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad belad formplåt		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06		Kundens märke		B15			
Antal 20		B08	Dimensioner [mm] T 12 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 8480		B12		Lev. tillst.		B04	Referens nummer		B16
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND		A06 Standard SSAB		Stålsort SSAB Domex 355MC D		B02									
MATERIALID 21-8965-261449-03 , 21-8965-261449-05 , 21-8965-261449-06 , 21-8965-261449-07															B07

Kemisk sammansättning															C71-C82	Carbon equivalent etc Ceqv = C + Mn/8 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	C83-C99
Charge 21-8965	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Ceqv	
	.064	.01	.50	.008	.003	.06	.04	.01	.01	.00	.01	.055	.034	.0001	.002	.18	

Provtyp	C04	Verfakod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat
Dragprov	DXL066		Topp	Längs	Längs	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40	C11	C12	C13	C14	C15
										*ReH [MPa]	Rm [MPa]	A5 [%]		
										398	504	32.0		
Slagprov	DXL067		Topp	Längs	Längs	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x10	C42	C43	C44	C45	C46
										E [J]	E [J]	Mv [J]		
										312	343	313	322	
Bockprov	DXL068		Topp	Tvårs	Tvårs	Tvårs	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25	C50				
										Utfört med go	dkänt resultat			

Inget flytområde Ae uppmätt. Registrerat värde för *ReH/Rel har ersatts av värdet från *Rp02
Produktionstid: 2018-04-05

122512



Kontino Oy Ab

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.		Z01	A22	A04
Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani						