

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1111558	A07	Vårt ordernr 162278-1	A08	Fakturanr 2865124	A19	Intygns och datum 17/12/2018 2018-04-06	SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden		A01
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND		Produkt Värmvalsad belad formatplåt		B01	Märkning Tilverkare, MATERIALID	B06		Kundens märke		B15				
Antal 29		B08	Dimensioner (mm) T 12 B 1500 L 3000	B09-B11	Vikt (kg) 12350	B12		Lev. tillst.	B04	Referens nummer	B16			
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND		A06	Standard SSAB Sälsort SSAB Domex 355MC D	B02										
MATERIALID 21-8965-261449-04		21-8965-261449-08		21-8965-261449-09		21-8965-261449-10		21-8965-261449-11		21-8965-261449-12		B07		

Kemisk sammansättning												C71-C82	Carbon equivalent etc. Ceqv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	C83-C89			
Charge 21-8965	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Ceqv	
	.064	.01	.60	.008	.003	.06	.04	.01	.01	.00	.01	.055	.034	.0001	.002	.18	

Provtyp	C04	Verfaskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat
Dregprov	DXL066		Topp	Längs	Längs	Längs	Längs	Längs	Platt 380x40	C11 *Reh [MPa] 398	C12 Rm [MPa] 504	C13 A5 [%] 32.0		
Slagprov	DXL067		Topp	Längs	Längs	Längs	Längs	Längs	Charpy-V 10x10	C42 E [J] 312	C43 E [J] 343	C44 Mv [J] 322		
Bockprov	DXL068		Topp	Tvårs	Tvårs	Tvårs	Tvårs	Tvårs	Platt 300x25	C50 Utfört med godkänt resultat				

Inget flytområde Ae uppmätt. Registrerat värde för *ReH/ReL har ersatts av värdet från *Rp02	
Produktionsid: 2018-04-05	

122504



Kontino Oy Ab

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing / H Leu / M Eriksson / V Eabellani	Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z01	A04
--	-----	---	-----	-----