

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1111698	A07	Vårt ordernr 169150-1	A08	Fakturanr 2978949	A19	Intygnt och datum 17313667 2018-05-23		SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01	
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 8-B PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad belad formatplåt		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06	Kundens märke		B15			
Andat 39		B08	Dimensioner [mm] T 12 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 16840		B12	Lev. tillst.		B04	Referens nummer		B16	
Intygsmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND		A06		Standard SSAB Stålsort SSAB Domex 355MC D*)		B02								B07	
MATERIALID 22-0595-276670-04 , 22-0595-276670-05 , 22-0595-276670-07 , 22-0595-276670-08 , 22-0595-276670-10 , 22-0595-276670-11 , 22-0595-276670-12															

Kemisk sammansättning															C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99
Charge 22-0585	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5
		.066	.01	.57	.009	.003	.03	.03	.01	.00	.01	.065	.034	.0000	.003	.17	

Provtyp	C04	Vertikal	C00	Provtav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat	123479					
Dragprov	EAJ875	Topp	Längs	Provtav typ	Platt 380x40	Leverans-tillstånd	Platt 380x40	*Reh [MPa]	C11	C12	C13	A5 [%]	383	498	32,0				
Slagprov	EAJ876	Topp	Längs	Charpy-V	10x10	-20	C42	E [J]	324	C42	E [J]	332	C43	Mv [J]	324	Kontino Oy Ab			
Bockprov	EAJ877	Topp	Tvårs	Platt 300x25	Leverans-tillstånd	Platt 300x25	C50	Utfört med godkänt resultat											

*) S355MC EN 10149-2	
Inget flytmärke Ae uppmätt. Registrerat värde för *ReH/ReL har ersatts av värdet från *Rp02	
Produktionsid: 2018-05-22	

Kundens artikel nr: XD355128P

Intyget är framskaffat elektroniskt och giltigt utan signering	Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.		Z01	A22	A04
Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelant						