

Kontrollintyg 3.1. EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köperens ordernr 1111898	A07	Vårt ordernr 109150-1	A08	Fakturanr 2978849	A19	Intygnr och datum 17313668 2018-05-23	SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01	
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 VANTAA FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad betad formatplåt		B01 Märkning Tillverkare, MATERIALID		B08 Kundens märke		B15			
Antal 51		B08 Dimensioner (mm) T 12 B 1500 L 3000		B09-B11 Vikt (kg) 21770		B12 Lev. tillst.		B04 Referens nummer		B18			
Intygsgivare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND		A06 Standard SSAB Stålsort SSAB Domex 355MC D*)		B02									
MATERIALID 22-0598-276869-01 22-0598-276869-02 22-0598-276869-03 22-0598-276869-04 22-0598-276869-05 22-0598-276869-06 22-0598-276869-07 22-0598-276869-08 22-0598-276869-09 22-0598-276869-10 22-0598-276869-11													

Kemisk sammansättning															C71-C92	Carbon equivalent etc. Ceqv = C + Mn/8 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	C93-C99
Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Ceqv	
22-0598	0,06	0,1	0,58	0,009	0,005	0,3	0,4	0,00	0,00	0,00	0,01	0,50	0,35	0,0001	0,002	0,17	

Provtyp	C04	Verkalod	C00	Provtav position	C01	Riktning	C02	Behandling	805	C10	Provtav typ	C03	Provresultat	123480			
Dragprov	EAJ707	Topp				Längs		Leverans-tillstånd			Platt 380x40			C11 *Reh [MPa] 391	C12 Rm [MPa] 491	C13 A5 [%] 33,0	
Slagprov	EAJ708	Topp				Längs		Leverans-tillstånd			Charpy-V 10x10	-20		C42 E [J] 319	C43 E [J] 235	C43 Mv [J] 289	Kontino Oy Ab
Bockprov	EAJ709	Topp				Tvårs		Leverans-tillstånd			Platt 300x25		C50 Utfört med godkänt resultat				

*) S355MC EN10149-2	
Inget flytmärke Ae uppmätt. Registrerat värde för *ReH/ReL har ersatts av värdet från *Rp02	
Produktionstid: 2018-05-23	

Kundens artikel nr: XD355128P

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller ordrens fordringar.	Z01	A22	A04
Material Testing / H Leu / M Eriksson / V Esbølani					