

					<b>SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden</b> A01						
<b>Kontrollintyg 3.1</b> EN 10 204 - 3.1	A02	<b>Utfärdande avdelning</b> Kvalitetsavdelningen	A05	<b>Köparens ordernr</b> 1112451	A07	<b>Vårt ordernr</b> 194510-2	A08	<b>Fakturanr</b> 3045685	A19	<b>Intygnr och datum</b> 17804978 2019-02-04	A03

<b>Köpare</b> A11 83305  OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND	<b>Produkt</b> Varmvalsad betad formatplåt		B01	<b>Märkning</b> Tillverkare, MATERIALID			B06	<b>Kundens märke</b>			B15	
	<b>Antal</b> 40	B08	<b>Dimensioner [mm]</b> T 10 B 1500 L 3000		B09-B11	<b>Vikt [kg]</b> 14130	B12	<b>Lev. tillst.</b>	B04	<b>Referens nummer</b>		B16
	<b>Intygmottagare</b> OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND					A06	<b>Standard</b> SSAB Stålsort SSAB Domex 355MC D*)			B02		
<b>MATERIALID</b> 22-5272-343149-01 , 22-5272-343149-07 , 22-5272-343149-08 , 22-5272-343149-09 , 22-5272-343149-10 , 22-5272-343149-11 , 22-5272-343149-12											B07	

Kemisk sammansättning										C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99						
<b>Charge</b> 22-5272	<b>C</b> ,062	<b>Si</b> ,01	<b>Mn</b> ,57	<b>P</b> ,011	<b>S</b> ,003	<b>Cr</b> ,02	<b>Ni</b> ,04	<b>Mo</b> ,00	<b>V</b> ,01	<b>Ti</b> ,00	<b>Cu</b> ,01	<b>Al</b> ,064	<b>Nb</b> ,035	<b>B</b> ,0000	<b>N</b> ,003	<b>Cekv</b> ,17	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	

Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat				
Dragprov	EPL604	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40									C11 *ReH [MPa] 397	C12 Rm [MPa] 504	C13 A5 [%] 32,5		
Slagprov	EPL605	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x7.5	-20								C42 E [J] 207	C42 E [J] 221	C42 E [J] 224	C43 Mv [J] 217	
Bockprov	EPL606	Topp	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25									C50 Utfört_med go dkänt_resultat -				

\*) S355MC EN 10149-2  
 Inget flytområde Ae uppmätt. Registrerat värde för \*ReH/ReL har ersatts av värdet från \*Rp02  
 Produktionstid: 2019-02-04

Kundens artikel nr: XD355108P

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani	Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z01	A22	A04
--	-----	---	-----	-----	-----