

						SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01					
Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1	A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1112736	A07	Vårt ordernr 205196-1	A08	Fakturanr 3072857	A19	Intygnr och datum 18034945 2019-05-15	A03

Köpare A11 83305 OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND	Produkt Varmvalsad betad formatplåt			Märkning Tillverkare, MATERIALID			Kundens märke		
	Antal 59	Dimensioner [mm] T 12 B 1500 L 3000			Vikt [kg] 25250			Lev. tillst.	Referens nummer
	Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND						Standard SSAB Stålsort SSAB Domex 355MC D*)		

MATERIALID B07
 22-7731-377657-01 , 22-7731-377657-02 , 22-7731-377657-03 , 22-7731-377657-04 , 22-7731-377657-05 , 22-7731-377657-06 , 22-7731-377657-07 , 22-7731-377657-08 , 22-7731-377657-09 , 22-7731-377657-10 , 22-7731-377657-11 , 22-7731-377657-12

Kemisk sammansättning										C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99					
Charge 22-7731	C ,064	Si ,01	Mn ,58	P ,010	S ,003	Cr ,03	Ni ,04	Mo ,00	V ,01	Ti ,00	Cu ,01	Al ,059	Nb ,036	B ,0000	N ,001	Cekv ,17	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5

Provtyp	Verkskod	Provstav position	Riktning	Behandling	Provstav typ	Temp [gr C]	Provresultat				
Dragprov	EWR079	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40		C11 *ReH [MPa] 395	C12 Rm [MPa] 500	C13 A5 [%] 29,5		
Slagprov	EWR080	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x10	-20	C42 E [J] 326	C42 E [J] 306	C42 E [J] 311	C43 Mv [J] 314	
Bockprov	EWR081	Topp	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25		C50 Utfört_med go dkänt_resultat -				

*) S355MC EN 10149-2
 Inget flytområde Ae uppmätt. Registrerat värde för *ReH/ReL har ersatts av värdet från *Rp02
 Produktionstid: 2019-05-15

Kundens artikel nr: XD355128P

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z02	Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z01	A22	A04
---	-----	---	---	-----	-----	-----