

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1	A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1105223	A07	Vårt ordernr 766853-4	A08	Fakturanr 2507587	A19	Intygnr och datum 14352851 2013-06-04	A03
---	-----	---	-----	------------------------------------	-----	---------------------------------	-----	-----------------------------	-----	---	-----

Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND	A11	Produkt VV betad bandplåt i format	B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06	Standard SSAB	B02				
	83305	Antal	B08	Dimensioner [mm]	B09-B11	Vikt [kg]	B12	Lev. tillst.	B04	Referens nummer	B16
		6	T 10 B 1500 L 3000	2140							
		Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND	A06	Kundens märke			B15				

MATERIALID 28-2055-43-466063-03	B07
---	-----

Kemisk sammansättning	C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99														
Charge 28-2055-43	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5
	.071	.01	.58	.011	.003	.04	.04	.00	.00	.00	.01	.048	.037	.0001	.005	.18	

Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat
Dragprov		AKJ667		Topp		Längs		Leverans-tillstånd		Platt 380x40				C11 Reh [MPa] 393 C12 Rm [MPa] 484 C13 A5 [%] 25,0
Slagprov		AKJ668		Topp		Längs		Leverans-tillstånd		Charpy-V 10x7.5		-20		C42 E [J] 198 C42 E [J] 191 C42 E [J] 204 C43 Mv [J] 198
Bockprov		AKJ669		Topp		Tvårs		Leverans-tillstånd		Platt 300x25				C50 Utfört_med go dkänt_resultat -



Produktionstid: 2013-06-01-01.48.00.000000
--

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02		Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z01			A22		A04
			Material Testing/ L Smedh/ M Eriksson/ L Söderqvist						