SSAB

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 A02	Utfärdande avdelning A05	Köparens ordernr A07	Vårt ordernr A08	Fakturanr A19	Intygnr och datum A03
EN 10 204 - 3.1	Kvalitetsavdelningen	1106598	795166-2	2575244	14743423 2014-03-19

Köpare A11
83305

OY KONTINO AB
HAKINTIE 6
PL 27
FI-01380 VANDA
FINLAND

Produkt B01
Varmvalsad bandplåt i format

Märkning B06
Tillverkare, MATERIALID

Standard B02
SSAB
Stålsort DOMEX 650 MC D

Antal B08	Dimensioner [mm] B09-B11	Vikt [kg] B12	Lev. tillst. B04	Referens nummer B16
95	T 4 B 1500 L 3000	13450		

Intygmottagare A06
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND

Kundens märke B15

MATERIALID B07
28-5211-542136-01 , 28-5211-542136-02 , 28-5211-542136-03 , 28-5211-542136-04 , 28-5211-542136-05 , 28-5211-542136-06

Kemisk sammansättning C71-C92

Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv
28-5211	.073	.27	1.32	.016	.003	.03	.03	.00	.01	.11	.01	.041	.041	.0003	.004	.30

Carbon equivalent etc C93-C99
Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5

Provtyp C04	Verkskod C00	Provstav position C01	Riktning C02	Behandling B05	Provstav typ C10	Temp [gr C] C03	Provresultat		
Dragprov	AYN408	Topp	Längs	Leveranstillstånd	Platt 380x40		C11 Reh [MPa] **719**	C12 Rm [MPa] **814**	C13 A5 [%] **22,0**
Bockprov	AYN409	Topp	Tvärs	Leveranstillstånd	Platt 300x25		C50 Utfört_med godkänt_resultat -		

Produktionstid: 2014-03-18

095965

Kontino Oy Ab

	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar. Z02		Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Z01 Material Testing/ L Smedh/ M Eriksson/ L Söderqvist	A22	A04 DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com

PROV 1.0 (83305)