


Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1	A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 0045942220	A07	Vårt ordernr 795813-2	A08	Fakturanr 2577470	A19	Intygnr och datum 14756563 2014-03-27	A03
---	-----	---	-----	---------------------------------------	-----	---------------------------------	-----	-----------------------------	-----	---	-----

Köpare TIBNOR AB TIBNOR TUNNPLÅT BOX 484 401 27 GÖTEBORG	A11	Produkt Varmvalsad bandplåt i format	B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06	Standard SSAB Stålsort	B02	DOMEX 650 MC D	
	80237	Antal 42	B08	Dimensioner [mm] T 8 B 1500 L 3000	B09-B11	Vikt [kg] 11940	B12	Lev. tillst. B04	Referens nummer B16
		Intygmottagare TIBNOR AB TIBNOR TUNNPLÅT BOX 484 401 27 GÖTEBORG	A06	Kundens märke	B15				
MATERIALID 28-8092-543292-01 , 28-8092-543292-02 , 28-8092-543292-03								B07	

Kemisk sammansättning										C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99					
Charge 28-8092	C .058	Si .05	Mn 1.65	P .015	S .002	Cr .03	Ni .03	Mo .00	V .02	Ti .09	Cu .01	Al .048	Nb .063	B .0001	N .005	Cekv .35	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5

Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat			
Dragprov	AYR309	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40									C11 Reh [MPa] 689	C12 Rm [MPa] 752	C13 A5 [%] 21,5	
Slagprov	AYR310	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x7.5	-20								C42 E [J] 66	C42 E [J] 72	C42 E [J] 67	C43 Mv [J] 68
Bockprov	AYR311	Topp	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25									C50 Utfört_med go dkänt_resultat -			

Produktionstid: 2014-03-20

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z01		A22		A04
		Material Testing/ L Smedh/ M Eriksson/ L Söderqvist					 www.domex.com