

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1107652	A07	Vårt ordernr 821928-3	A08	Fakturanr 2635637	A19	Intygnr och datum 15153576 2014-11-26		A03						
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11 83305		Produkt VV betad bandplåt i format		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06	Standard SSAB Stålsort	B02 DOMEX LASER 355 MC D		B02							
Antal 76		B08	Dimensioner (mm) T 6 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt (kg) 16260	B12	Lev. tillst.	B04	Referens nummer		B16								
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A05	Kundens märke		B15															
MATERIALID 29-3802-610865-02 , 29-3802-610865-03 , 29-3802-610865-04 , 29-3802-610865-05 , 29-3802-610865-07 , 29-3802-610865-08 , 29-3802-610865-09																				
Kemisk sammansättning																				
Charge 29-3802		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	C71-C92	Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)*15 + (Cr + Mo + V)/5	C93-C99
Provtyp		C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp (gr C)	C03	Provresultat					
Dragprov		BKT058	Topp	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40	C11	Reh (MPa)	429	C12	Rm (MPa)	513	C13	A5 (%)	36.5				
Slagprov		BKT059	Topp	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x5	C42	E (J)	101	C43	E (J)	106	C43	Mv (J)	99				
Bockprov		BKT060	Topp	Tvårs	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25	C50	Utfört med godkänt resultat											
Produktionstid: 2014-11-25																				
Kundens artikel nr: XD355068P																				

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller ordrens fordringar.	Z02	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ L Smedh/ M Eriksson/ L Söderqvist		Z01	A22	A04 DOMEX [®] HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com
---	-----	--	--	-----	-----	---