

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1108047	A07	Vårt ordernr 834553-6	A08	Fakturanr 2664242	A19	Intygnr och datum 15360758 2015-04-14		A03				
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND					A11	Produkt Varmvalsad bandplåt i format									B02			
						B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06	Standard SSAB Stålsort	DOMEX 355 MC B			B02				
Antal 45					B08	Dimensioner [mm] T 15 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 24090	B12	Lev. tillst.	B04	Referens nummer	B16				
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND					A06	Kundens märke								B15				
MATERIALID 29-5274-643172-01 , 29-5274-643172-02 , 29-5274-643172-03 , 29-5274-643172-04 , 29-5274-643172-05 , 29-5274-643172-06 , 29-5274-643172-07 , 29-5274-643172-08 , 29-5274-643172-09 , 29-5274-643172-10 , 29-5274-643172-11 , 29-5274-643172-12														B07				
Kemisk sammansättning														C93-C99				
Charge 29-5274														C71-C92	Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5			
Provtyp		C04	Verkstod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat			
Dragprov		BQM643		Topp		Längs		Leveranstillstånd		Platt 380x40				C11	C12	C13		
														Rah [MPa]	Rm [MPa]	A5 [%]		
														406	504	31,0		
Bockprov		BQM644		Topp		Tvärs		Leveranstillstånd		Platt 300x25				C50	Utfört med go dkänt resultat			
According to EN standard 10149-2:2013																		
Produktionstid: 2015-03-24																		
Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.					Z02	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering					Z01	A22						
						Material Testing/ L Smedth/ M Eriksson/ L Soderqvist						A04 DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com						