SSAB

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 A02	Utfärdande avdelning A05	Köparens ordernr A07	Vårt ordernr A08	Fakturanr A19	Intygnr och datum A03
EN 10 204 - 3.1	Kvalitetsavdelningen	1108427	846082-5	2696268	15526718 2015-07-30

Köpare A11
83305

OY KONTINO AB
HAKINTIE 6
PL 27
FI-01380 VANDA
FINLAND

Produkt B01
VV betad bandplåt i format

Märkning B06
Tillverkare, MATERIALID

Standard B02
SSAB
Stålsort DOMEX LASER 355 MC D

Antal B08	Dimensioner [mm] B09-B11	Vikt [kg] B12	Lev. tillst. B04	Referens nummer B16
90	T 8 B 1500 L 3000	25620		

Intygmottagare A06
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND

Kundens märke B15

MATERIALID B07
29-5637-676821-01 , 29-5637-676821-02 , 29-5637-676821-03 , 29-5637-676821-04 , 29-5637-676821-05 , 29-5637-676821-06 , 29-5637-676821-07 , 29-5637-676821-08 , 29-5637-676821-09 , 29-5637-676821-10 , 29-5637-676821-11 , 29-5637-676821-12

Kemisk sammansättning C71-C92

Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv
29-5637	,065	,01	,57	,008	,003	,02	,03	,00	,01	,00	,01	,036	,037	,0000	,003	,17

Carbon equivalent etc C93-C99
Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5

Provtyp C04	Verkskod C00	Provstav position C01	Riktning C02	Behandling B05	Provstav typ C10	Temp [gr C] C03	Provresultat			
Dragprov	BWS660	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40		C11 Reh [MPa] 417	C12 Rm [MPa] 511	C13 A5 [%] 30,0	
Slagprov	BWS661	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x7,5	-20	C42 E [J] 234	C42 E [J] 224	C42 E [J] 225	C43 Mv [J] 227
Bockprov	BWS662	Topp	Tvärs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25		C50 Utfört_med godkänt_resultat -			

*Rp02 Flytvärde Äe saknas

Produktionstid: 2015-07-30

104584

Kontino Oy Ab

	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar. Z02		Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Z01 Material Testing/ L Smedh/ M Eriksson/ L Söderqvist	A22	A04 DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com

PROV 1.0 (83305)