SSAB

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 A02	Utfärdande avdelning A05	Köparens ordernr A07	Vårt ordernr A08	Fakturanr A19	Intygnr och datum A03
EN 10 204 - 3.1	Kvalitetsavdelningen	1107966	831583-5	2658521	15298027 2015-03-04

Köpare A11
83305

OY KONTINO AB
HAKINTIE 6
PL 27
FI-01380 VANDA
FINLAND

Produkt B01
VV betad bandplåt i format

Märkning B06
Tillverkare, MATERIALID

Standard B02
SSAB
Stålsort DOMEX LASER 355 MC D

Antal B08	Dimensioner [mm] B09-B11	Vikt [kg] B12	Lev. tillst. B04	Referens nummer B16
86	T 8 B 1500 L 3000	24510		

Intygmottagare A06
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND

Kundens märke B15

MATERIALID B07
29-5646-636364-01 , 29-5646-636364-02 , 29-5646-636364-03 , 29-5646-636364-04 , 29-5646-636364-05 , 29-5646-636364-06 , 29-5646-636364-07 , 29-5646-636364-08 , 29-5646-636364-09 , 29-5646-636364-10 , 29-5646-636364-11

Kemisk sammansättning C71-C92

Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv
29-5646	,068	,01	,58	,007	,003	,02	,03	,00	,01	,00	,01	,048	,034	,0001	,004	,17

Carbon equivalent etc C93-C99
Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5

Provtyp C04	Verkskod C00	Provstav position C01	Riktning C02	Behandling B05	Provstav typ C10	Temp [gr C] C03	Provresultat			
Dragprov	BPK589	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40		C11 Reh [MPa] 397	C12 Rm [MPa] 498	C13 A5 [%] 30,0	
Slagprov	BPK590	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x7.5	-20	C42 E [J] 192	C42 E [J] 197	C42 E [J] 212	C43 Mv [J] 200
Bockprov	BPK591	Topp	Tvärs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25		C50 Utfört_med godkänt_resultat -			

102140

Kontino Oy Ab

Produktionstid: 2015-03-04

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar. Z02

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Z01

Material Testing/ L Smedh/ M Eriksson/ L Söderqvist

A22

A04
DOMEX®
HIGH STRENGTH STEEL
www.domex.com

PROV 1.0 (83305)