

Kontrollinbvg 3.1 EN 10 204 - 3.1	A02	Utförande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1108427	A07	Vårt ordernr 846082-6	A08	Fakturanr 2699529	A19	Inbryt och datum 15548844 2015-08-18	A03
--------------------------------------	-----	---	-----	-----------------------------	-----	--------------------------	-----	----------------------	-----	---	-----

MATERIALID	B07
29-5651-676956-01	
29-5651-676956-02	
29-5651-676956-03	
29-5651-676956-04	
29-5651-676956-05	
29-5651-676956-06	

Kemisk sammansättning																	C71-C92	Carbon equivalent ste	C93-C99
Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Ceqv		Ceqv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	
29-5651	.068	.01	.59	.012	.004	.02	.03	.00	.01	.00	.01	.038	.037	.0001	.004	.17			

Provtyp	C04	Verkstod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	805	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat
Dräpprov		BXE141		Topp		Längs		Leverans-tillstånd		Platt 380x40				C11 Reh [MPa] 401 C12 Rm [MPa] 506 C13 A5 [%] 31,5
Slagprov		BXE142		Topp		Längs		Leverans-tillstånd		Charpy-V 10x7,5		-20		C42 E [J] 215 C42 E [J] 208 C42 E [J] 206 C43 Mv [J] 209
Bockprov		BXE143		Topp		Tvårs		Leverans-tillstånd		Platt 300x25				C50 Utfört_med godkänt_resultat

104773

Härmed inbegås att ovannämnt material upplyller orderens fordringar.	202			
Intaget är framskjutt elektroniskt och giltigt utan signering	201	A22		
Material Testing/ L Smedch/ M Eriksson/ L Söderqvist				
			DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com	