

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1	A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1107966	A07	Vårt ordernr 831583-7	A08	Fakturanr 2659427	A19	Intygnr och datum 15304480 2015-03-08	A03
---	-----	--	-----	-----------------------------	-----	--------------------------	-----	----------------------	-----	--	-----

Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND	A11	Produkt VV betad bandplåt i format 83305	B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06	Standard SSAB Stålsort DOMEX LASER 355 MC D	B02	
	B08	Antal 56	Dimensioner [mm] T 12 B 1500 L 3000	B09-B11	Vikt [kg] 23960	B12	Lev. tillst. B04	B16
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND			A06	Kundens märke		B15		

MATERIALID
 29-5652-637809-01 , 29-5652-637809-02 , 29-5652-637809-03 , 29-5652-637809-04 , 29-5652-637809-05 , 29-5652-637809-06 , 29-5652-637809-07 , 29-5652-637809-08 , 29-5652-637809-09 , 29-5652-637809-10 , 29-5652-637809-11 , 29-5652-637809-12

Kemisk sammansättning																		
Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	C71-C92	C93-C99
29-5652	,067	,01	,59	,011	,005	,02	,03	,00	,01	,00	,01	,051	,038	,0001	,003	,17	Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	

Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat			
Dragprov	BPN658		Topp	Längs	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Leverans-tillstånd	Platt 380x40								
Slagprov	BPN659		Topp	Längs	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x10								
Bockprov	BPN660		Topp	Tvårs	Tvårs	Tvårs	Leverans-tillstånd	Leverans-tillstånd	Platt 300x25								
Utfört med godkänt resultat													C11	C12	C13	C42	C43
													Reh [MPa]	Rm [MPa]	A5 [%]	E [J]	Mv [J]
													410	501	28,0	164	88
													C42	C42	C42	C42	C43
													E [J]	E [J]	E [J]	E [J]	Mv [J]
													34	67	164	88	

102175



Kontino Oy Ab

Produktionstid: 2015-03-06

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ L Smedh/ M Eriksson/ L Söderqvist	Z01	A04	DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com
---	-----	--	-----	-----	--