

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1108357	A07	Vårt ordernr 844775-3	A08	Fakturanr 2695751	A19	Intygnr och datum 15521020 2015-07-27	A03	
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11 83305		Produkt VV betad bandplåt i format		B01		Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06		B02 Standard SSAB Stålsort DOMEX LASER 355 MC D	
Antal 143		B08 Dimensionser [mm] T 5 B 1500 L 3000		B09-B11 Vikt [kg] 25410		B12		B04 Referens nummer		B16		B15	
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06 Kundens märke		A07		A08		A09		A10		A11	
MATERIALID 29-7889-677654-01 , 29-7889-677654-02 , 29-7889-677654-03 , 29-7889-677654-04 , 29-7889-677654-05 , 29-7889-677654-06 , 29-7889-677654-07 , 29-7889-677654-08 , 29-7889-677654-09 , 29-7889-677654-10 , 29-7889-677654-12													
Kemisk sammansättning													
Charge 29-7889 C Si 0,064 Mn 0,01 P 0,012 S 0,004 Cr 0,02 Ni 0,04 Mo 0,00 V 0,00 Ti 0,00 Cu 0,01 Al 0,041 Nb 0,022 B 0,0001 N 0,005 Cekv 0,18													
C71-C92 Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5 C93-C99													
Provtyp		C04 Verkskod BWR182		C00 Provstav position Topp		C01 Riktning Längs		C02 Behandling Leverans- tillstånd		C03 Provresultat Temp [gr C]		C05 Provstav typ Platt 380x40	
Dragprov		BWR182		Topp		Längs		Leverans- tillstånd		C11 Reh [MPa] 398		C12 Rm [MPa] 477	
Bockprov		BWR183		Topp		Tvärs		Leverans- tillstånd		C13 A5 [%] 36,0		C50 Utförd med godkänt resultat	
Kontino Oy Ab													
Produktionstid: 2015-07-24													

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ L Smedh/ M Eriksson/ L Söderqvist	Z01	A22	A04 DOMEX [®] HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com
---	-----	--	-----	-----	---