

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollring 3.1 EN 10 204 - 3.1	A02	Utfärande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1108427	A07	Vårt ordernr 846082-4	A08	Fakturanr 2696921	A19	Införyn och datum 15531158 2015-08-04	A03
-------------------------------------	-----	---	-----	-----------------------------	-----	--------------------------	-----	----------------------	-----	--	-----

Köpare	A11								
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND	83305								
Produkt		B01		Märkning		B06		B02	
VV belagd bandplåt i format				Tillverkare, MATERIALID					
Antal	B08	Dimensioner [mm]		B09-B11		Vikt [kg]			
120		T 6 B 1500 L 3000				25610			
Införsågare		A06		Kundens märke					
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND									
						B15			

MATERIALID 29-7892-678528-01 , 29-7892-678528-02 , 29-7892-678528-03 , 29-7892-678528-04 , 29-7892-678528-05 , 29-7892-678528-06 , 29-7892-678528-07 , 29-7892-678528-08 , 29-7892-678528-09 , 29-7892-678528-10 , 29-7892-678528-11

Kemisk sammansättning																	C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99
Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	Cekv = C + Mn/5 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5		
29-7892	.072	.01	.67	.012	.003	.02	.04	.00	.01	.00	.00	.040	.021	.0001	.003	.19			

Provtyp	C04 Verstekod	C00 Provstav position	C01 Riktning	C02 Behand- ling	B05 Provstav typ	C10 Temp [gr C]	C03 Provresultat			
Diagprov	BWT558	Topp	Längs	Leverans- tillstånd	Platt 380x40		C11 Reh [MPa] 398	C12 Rm [MPa] 480	C13 A5 [%] 35.0	
Slagprov	BWT559	Topp	Längs	Leverans- tillstånd	Charpy-V 10x5	-20	C42 E [J] 118	C42 E [J] 112	C42 E [J] 126	C43 Mv [J] 118
Bockprov	BWT560	Topp	Tvärs	Leverans- tillstånd	Platt 300x25		C50 Utfört_med go dkant_resultat			

104660

|||||

Produktionstid: 2015-08-04



104660

Kontino Oy Ab

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02			Intyget är framskjutt elektroniskt och giltigt utan signering	Z01	A22	A04 DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com
---	-----	--	--	---	-----	-----	---