

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01																																																						
Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1 A02		Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen A05		Köparens ordernr 1112185 A07		Vårt ordernr 183802-1 A08		Fakturanr 3024164 A19		Intygnr och datum 17647399 2018-11-12 A03																																												
Köpare A11 83305 OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND		Produkt B01 Varmvalsad betad formatplåt			Märkning B06 Tilverkare, MATERIALID			Kundens märke B15																																														
		Antal B08 50	Dimensioner [mm] B09-B11 T 12 B 1500 L 3000			Vikt [kg] B12 21460		Lev. tillst. B04	Referens nummer B16																																													
		Intygmottagare A06 OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND				Standard B02 SSAB Stålsort SSAB Domex 355MC D*)																																																
MATERIALID 40-2120-320789-02 , 40-2120-320789-03 , 40-2120-320789-04 , 40-2120-320789-05 , 40-2120-320789-06 , 40-2120-320789-07 , 40-2120-320789-08 , 40-2120-320789-09 , 40-2120-320789-10 , 40-2120-320789-11 , 40-2120-320789-12 B07																																																						
Kemisk sammansättning C71-C92 Charge C Si Mn P S Cr Ni Mo V Ti Cu Al Nb B N Ceqv 40-2120 ,062 ,01 ,55 ,010 ,005 ,01 ,01 ,00 ,00 ,00 ,03 ,041 ,032 ,0004 ,003 ,16 Carbon equivalent etc C93-C99 Ceqv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5																																																						
<table><tr><td>Provtyp C04</td><td>Verkskod C00</td><td>Provstav position C01</td><td>Riktning C02</td><td>Behandling B05</td><td>Provstav typ C10</td><td>Temp [gr C] C03</td><td colspan="4">Provresultat</td></tr><tr><td>Dragprov</td><td>EKD382</td><td>Topp</td><td>Längs</td><td>Leverans-tillstånd</td><td>Platt 380x40</td><td></td><td>C11 *ReH [MPa] 375</td><td>C12 Rm [MPa] 477</td><td>C13 A5 [%] 34,5</td><td></td></tr><tr><td>Slagprov</td><td>EKD383</td><td>Topp</td><td>Längs</td><td>Leverans-tillstånd</td><td>Charpy-V 10x10</td><td>-20</td><td>C42 E [J] 344</td><td>C42 E [J] 329</td><td>C42 E [J] 313</td><td>C43 Mv [J] 328</td></tr><tr><td>Bockprov</td><td>EKD384</td><td>Topp</td><td>Tvärs</td><td>Leverans-tillstånd</td><td>Platt 300x25</td><td></td><td colspan="4">C50 Utfört med go dkänt resultat</td></tr></table>											Provtyp C04	Verkskod C00	Provstav position C01	Riktning C02	Behandling B05	Provstav typ C10	Temp [gr C] C03	Provresultat				Dragprov	EKD382	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40		C11 *ReH [MPa] 375	C12 Rm [MPa] 477	C13 A5 [%] 34,5		Slagprov	EKD383	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x10	-20	C42 E [J] 344	C42 E [J] 329	C42 E [J] 313	C43 Mv [J] 328	Bockprov	EKD384	Topp	Tvärs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25		C50 Utfört med go dkänt resultat			
Provtyp C04	Verkskod C00	Provstav position C01	Riktning C02	Behandling B05	Provstav typ C10	Temp [gr C] C03	Provresultat																																															
Dragprov	EKD382	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40		C11 *ReH [MPa] 375	C12 Rm [MPa] 477	C13 A5 [%] 34,5																																													
Slagprov	EKD383	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x10	-20	C42 E [J] 344	C42 E [J] 329	C42 E [J] 313	C43 Mv [J] 328																																												
Bockprov	EKD384	Topp	Tvärs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25		C50 Utfört med go dkänt resultat																																															
*) S355MC EN 10149-2 Inget flytområde Ae uppmätt. Registrerat värde för *ReH/ReL har ersatts av värdet från *Rp02 Produktionstid: 2018-11-11																																																						
Kundens artikel nr: XD355128P																																																						
Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani Z02				Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar. Z01				A22		A04																																												