

						<b>SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden</b> A01					
<b>Kontrollintyg 3.1</b> EN 10 204 - 3.1	A02	<b>Utfärdande avdelning</b> Kvalitetsavdelningen	A05	<b>Köparens ordernr</b> 0046289332	A07	<b>Vårt ordernr</b> 236644-2	A08	<b>Fakturanr</b> 3155265	A19	<b>Intygnr och datum</b> 18846995 2020-05-25	A03

<b>Köpare</b> TIBNOR AB BOX 484 401 27 GÖTEBORG	A11	<b>Produkt</b> Varmvalsad formatplåt	B01	<b>Märkning</b> Tillverkare, MATERIALID	B06	<b>Kundens märke</b>		B15			
	80237	<b>Antal</b> 8	B08	<b>Dimensioner [mm]</b> T 12 B 1500 L 3000	B09-B11	<b>Vikt [kg]</b> 3440	B12	<b>Lev. tillst.</b>	B04	<b>Referens nummer</b>	B16
		<b>Intygmottagare</b> TIBNOR AB BOX 484 401 27 GÖTEBORG	A06	<b>Standard</b> SSAB Stålsort SSAB Domex 420MC D			B02				
<b>MATERIALID</b> 51-9536-468948-01											B07

Kemisk sammansättning										C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99						
<b>Charge</b> 51-9536	<b>C</b> ,065	<b>Si</b> ,01	<b>Mn</b> 1,43	<b>P</b> ,011	<b>S</b> ,002	<b>Cr</b> ,03	<b>Ni</b> ,04	<b>Mo</b> ,00	<b>V</b> ,00	<b>Ti</b> ,00	<b>Cu</b> ,01	<b>Al</b> ,049	<b>Nb</b> ,036	<b>B</b> ,0000	<b>N</b> ,004	<b>Cekv</b> ,31	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	

Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat				
Dragprov	FTH250	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40									C11 *ReH [MPa] 435	C12 Rm [MPa] 551	C13 A5 [%] 25,0		
Slagprov	FTH251	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x10	-20								C42 E [J] 349	C42 E [J] 355	C42 E [J] 342	C43 Mv [J] 348	
Dragprov	FTH252	Topp	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40									C11 *ReH [MPa] 480	C12 Rm [MPa] 567	C13 A5 [%] 20,5		
Bockprov	FTH253	Topp	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25									C50 Utfört_med go dkänt_resultat				

Inget flytområde Ae uppmätt. Registrerat värde för \*ReH/ReL har ersatts av värdet från \*Rp02  
 Produktionstid: 2020-05-25

Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z02		Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z01				A22		A04
Material Testing/ H Leu / M Modig Eriksson / V Esbelani / M Stolpe										

				<b>SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden</b> A01							
<b>Kontrollintyg 3.1</b> EN 10 204 - 3.1	A02	<b>Utfärdande avdelning</b> Kvalitetsavdelningen	A05	<b>Köparens ordernr</b> 0046289332	A07	<b>Vårt ordernr</b> 236644-2	A08	<b>Fakturanr</b> 3155265	A19	<b>Intygnr och datum</b> 18846995 2020-05-25	A03

Kundens artikel nr: 72622

	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z02		Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z01		A04
	Material Testing/ H Leu / M Modig Eriksson / V Esbelani / M Stolpe						