

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Uthärande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1111189	A07	Vårt ordernr 148068-1	A08	Fakturanr 2930973	A19	Intygnr och datum 16960570 2017-11-27	A03	
<p align="center"><b>SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01</b></p>													

Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANTAA FINLAND	A11	83305	Produkt Varmvalsad belad formatplåt	B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06	Kundens märke	B15			
	B06	Antal 30	Dimensioner (mm) T 12 B 1500 L 3000	B08-B11	Vikt (kg) 12770	B12	Lev. tillst.	B04	Referens nummer	B16	
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANTAA FINLAND			A06	Standard SSAB	Stålsort SSAB Domex 355MC D*)						B02

**MATERIALID**  
50-1419-224075-01 , 50-1419-224075-02 , 50-1419-224075-03 , 50-1419-224075-07 , 50-1419-224075-08 , 50-1419-224075-09 B07

Kemisk sammansättning													C93-C98					
Charge 50-1419	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	C71-C92	Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5
	.066	.01	.60	.011	.003	.02	.04	.00	.01	.00	.01	.047	.033	.0000	.002	.18		

Provtyp	Verstekod	C00	Provtav position	C01	Riktning	C02	Behand- ling	B05	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat
Dregprov	DQM503	Topp	Längs	Längs	Leverans- tillstånd	Platt 380x40			C11	C12	C13	
									*ReH [MPa]	Rm [MPa]	A5 [%]	
									402	503	30.5	
Slagprov	DQM504	Topp	Längs	Längs	Leverans- tillstånd	Charpy-V 10x10		-20	C42	C43		
									E [J]	Mv [J]		
									334	153	340	275
Bockprov	DQM505	Topp	Tvårs	Tvårs	Leverans- tillstånd	Platt 300x25			C50			
									Utfört_med go dkänt_resultat			



**Kontino Oy Ab**

\*) S355MC EN 10149-2  
Inget flytområde Ae uppmätt. Registrerat värde för \*ReH/Rel har ersatts av värdet från \*Rp02  
Produktionstid: 2017-11-27

Kundens artikel nr: XD355128P

Inhyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns förordningar.	Z01	A22	A04
Material Testing/ H Leu / M Enksson / V Esbelani					