

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01				Vårt ordernr 157709-2		A08	Fakturanr 2949107	A19	Intygnr och datum 17094788, 2018-02-08	A03
Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1	A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1111472	A07					

Köpare		A11	Produkt		B01	Märkning	B08		Kundens märke		B15
OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND		83305	Varmvalsad betad formatplåt								
			Antal 51	B08	Dimensioner [mm] T 15 B 1500 L 3000	B09-B11 Vikt [kg] 26939	B12	Lev. tillst.	B04	Referens nummer	B16
			Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND		A06	Standard SSAB Stålsort SSAB Domex 355MC D					B02

MATERIALID		50-3030-242410-07, 50-3030-242410-08, 50-3030-242410-09, 50-3030-242410-10, 50-3030-242410-11, 50-3030-242410-12, 50-3030-242410-13, 50-3030-242410-14, 50-3030-242410-15, 50-3030-242410-16, 50-3030-242410-17, 50-3030-242410-18										B07
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

Kemisk sammansättning																	C71-C92					Carbon equivalent etc	C93-C99										
Charge																	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5
50-3030																	.062	.01	.59	.007	.002	.02	.04	.00	.01	.00	.01	.038	.033	.0001	.003	.17	

Provtyp	C04	Verkstod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	C10	Provstav typ	C03	Temp [gr C]	C03	Provresultat	121426				
Dragprov	DTP867		Topp	Längs	Längs	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40	-20	Charpy-V 10x10	C11	C12	C13	A5 [%]	Kontino Oy Ab				
Slagprov	DTP868		Topp	Längs	Längs	Längs	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x10	-20	Charpy-V 10x10	C42	C43	C42	E [J]					
Bockprov	DTP869		Topp	Tvårs	Tvårs	Tvårs	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25		Platt 300x25	C50	Utfört med go	Utkänt resultat						

Inget flytområde Ae uppmätt. Registrerat värde för *ReH/ReL har ersatts av värdet från *Rp02											
Produktionstid: 2018-01-30											

Kundens artikel nr: XD355158P											
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Intyget är framsatt elektroniskt och giltigt utan signering		Z02	Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns förordningar		Z01	A04	
Material Testing / H Leu / M Eriksson / V Esbølani							