

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1	A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 0045958893	A07	Vårt ordernr 806631-2	A08	Fakturanr 2601510	A19	Intygnr och datum 14921844 2014-07-03	A03
---	-----	---	-----	---------------------------------------	-----	---------------------------------	-----	-----------------------------	-----	---	-----

Köpare TIBNOR AB TIBNOR TUNNPLÅT BOX 484 401 27 GÖTEBORG	A11	Produkt Varmvalsad bandplåt i format	B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06	Standard EN 10025-5	B02			
	80237	Antal 196	B08	Dimensioner [mm] T 4 B 1500 L 3000	B09-B11	Vikt [kg] 27890	B12	Lev. tillst. B04	Referens nummer S355J2WP EN 10025-5*)	B16
		Intygmottagare TIBNOR AB TIBNOR TUNNPLÅT BOX 484 401 27 GÖTEBORG	A06	Kundens märke	B15					

MATERIALID 57-4965-570433-01 , 57-4965-570433-02 , 57-4965-570433-03 , 57-4965-570433-04 , 57-4965-570433-05 , 57-4965-570433-06	B07
--	-----

Kemisk sammansättning	C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99														
Charge 57-4965	C .065	Si .35	Mn .35	P .087	S .008	Cr .85	Ni .04	Mo .00	V .01	Ti .01	Cu .30	Al .057	Nb .002	B .0002	N .003	Cekv .32	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5

Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat
Dragprov	BDR741	Topp	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40	C11 Reh [MPa] 395	C12 Rm [MPa] 516	C13 A5 [%] 38,0						
Bockprov	BDR742	Topp	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25	C50 Utfört_med go dkänt_resultat	-							

*) DOMEX 355 W
Produktionstid: 2014-06-27

Kundens artikel nr: 39058

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02	 0045-CPD-0635	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z01	A22	 HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com	A04
---	-----	---	---	-----	-----	---	-----