

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÅNGE, Sweden

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|---------|-------------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------|-----------------------------|---|-----|
| Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1 | | A02 | Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen | A05 | Köparens ordernr 1107522 | A07 | Vårt ordernr 818464-1 | A08 | Fakturanr 2630996 | A19 | Intygnr och datum 151724024 2014-11-07 | A03 |
| Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND | | A11 | Produkt VV betad bandplåt i format | B01 | Märkning Tillverkare, MATERIALID | B06 | Standard SSAB Stålsort | B04 | Referens nummer | B02 DOMEX LASER 355 MC D | | |
| Antal 175 | | B08 | Dimensioner (mm) T 3 B 1500 L 3000 | B09-B11 | Vikt (kg) 18840 | B12 | Lev. tillst. | B04 | B16 Referens nummer | | | |
| Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND | | A06 | Kundens märke | | | | | | | | | |
| MATERIALID 57-7898-602979E-01 , 57-7898-602979E-02 , 57-7898-602979E-03 , 57-7898-602979E-04 , 57-7898-602979E-05 , 57-7898-602979E-06 , 57-7898-602979E-07 , 57-7898-602979E-08 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|------|------|
| Kemisk sammansättning | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C71-C92 Carbon equivalent etc C93-C99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charge | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Ti | Cu | Al | Nb | B | N | Cekv |
| 57-7898 | .064 | .01 | .64 | .011 | .002 | .02 | .03 | .00 | .01 | .00 | .01 | .045 | .021 | .0001 | .004 | .18 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|------------|----------|-------------|--------|--------------|
| Provtyp | C04 | Verkskod | C00 | Provvstav position | C01 | Riktning | C02 | Behandling | B05 | Temp (gr C) | C03 | Provresultat |
| | BJW603 | Topp | Längs | Leverans- tillstånd | Platt 380x40 | C11 | Reh (MPa) | C12 | Rm (MPa) | C13 | A5 [%] | 43.0 |
| Dragprov | BJW604 | Tvårs | Leverans- tillstånd | Platt 300x25 | C50 | Utfört med go dkänt resultat | | | | | | |

Produktionstid: 2014-11-07

Kundens artikel nr: XD355038P

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar. | Z02 | Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering | Z01 |
| | | Material Testing/ L Smedhi/ M Erkkonen/ L Soderqvist | |
| | | | A22 |

