

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1	A02 Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05 Köparens ordernr 1107652	A07 Vårt ordernr 821928-3	A08 Fakturanr 2635313	A19 Intygnr och datum 15151608 2014-11-25	A03
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND	A11 83305	B01 Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06 Standard SSAB Stålsort	B02 DOMEX LASER 355 MC D	B04 Referens nummer	B16
Antal 119	B08 Dimensioner (mm) T 6 B 1500 L 3000	B09-B11 Vikt (kg) 25470	B12 Lev. tillst.	B04	B15	B15
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND	A06 Kundens märke					B07

**MATERIALID**  
 57-8506-610858-01 , 57-8506-610858-02 , 57-8506-610858-03 , 57-8506-610858-04 , 57-8506-610858-05 , 57-8506-610858-06 , 57-8506-610858-07 , 57-8506-610858-08 , 57-8506-610858-09 ,  
 57-8506-610858-10 , 57-8506-610858-11

Kemisk sammansättning													C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99			
Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv		
57-8506	.067	.01	.59	.008	.005	.02	.03	.00	.01	.00	.01	.044	.038	.0001	.003	.17		

Provtyp	Verkskod	Behandling	Behandling	Provtav typ	Temp [gr C]	Provsresultat
Dragprov	BKQ743	Langs	Leverans- tillstånd	Platt 380x40		C11 Reh [MPa] 429
						C12 Rm [MPa] 514
						C13 A5 [%] 35.0
Slagprov	BKQ744	Langs	Leverans- tillstånd	Charpy-V 10x5	-20	C42 E [J] 98
						C43 Mv [J] 95
Bockprov	BKQ745	Tvårs	Leverans- tillstånd	Platt 300x25		C50 Utfört med go dkänt resultat

Produktionstid: 2014-11-25

Kundens artikel nr: XD355068P

100456



Kontino Oy Ab

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z01	A04 <b>DOMEX</b> <sup>®</sup> HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com	A22
---	-----	---	-----	--	-----