

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1107750		A07	Vårt ordernr 824453-11		A08	Fakturanr 2646515		A19	Intygnr och datum 15227146 2015-01-22		A03					
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND			A11 83305		Produkt Varmvalsad bandplåt i format		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06		Standard SSAB Stålsort		B02								
					Antal 40		B08	Dimensioner [mm] T 8 B 1500 L 3000		B09-B11		Vikt [kg] 11300		B12	Lev. tillst.		B04	Referens nummer		B16		
					Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND												A06		Kundens märke		B15	
MATERIALID 57-8754-619903-02 , 57-8754-619903-03 , 57-8754-619903-04 , 57-8754-619903-05 , 57-8754-619903-06																		B07				

Kemisk sammansättning																	C71-C92		Carbon equivalent etc		C93-C99
Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5				
57-8754	.074	.26	1,59	.012	.002	.04	.04	.01	.02	.11	.01	.056	.059	.0002	.004	.35					

Provtyp	C04 Verkskod	C00 Provstav position	C01 Riktning	C02 Behandling	B05	C10 Provstav typ	C03 Temp [gr C]	Provresultat			
Slagprov	BNE813	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x7.5	-20		C42 E [J] 85	C42 E [J] 80	C42 E [J] 90	C43 Mv [J] 85
Bockprov	BNE814	Topp	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25			C50 Utfört_med go dkänt_resultat			
Dragprov	BNE815	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40			C11 Reh [MPa] 683	C12 Rm [MPa] 759	C13 A5 [%] 24,0	

Produktionstid: 2015-01-20									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kontino Oy Ab

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ L Smedh/ M Enksson/ L Söderqvist		Z01	A22	A04 DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com
---	-----	---	--	-----	-----	---