

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1107751		A07	Vårt ordernr 824474-6		A08	Fakturanr 2645341		A19	Intygnr och datum 15219851 2015-01-19		A03
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND			A11 83305		Produkt VV betad bandplåt i format		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06		Standard SSAB Stålsort		DOMEX LASER 355 MC D		B02	
			Antal 30		Dimensioner [mm] T 12 B 1500 L 3000		B09-B11 Vikt [kg] 12830		B12		Lev. tillst.		B04		Referens nummer		B16
			Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06		Kundens märke		B15		B07						
MATERIALID 57-8995-618200-01 , 57-8995-618200-07 , 57-8995-618200-08 , 57-8995-618200-09 , 57-8995-618200-10 , 57-8995-618200-11																	

Kemisk sammansättning																	C71-C92	Carbon equivalent etc		C93-C99
Charge		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5		
57-8995		.071	.01	.60	.008	.003	.02	.03	.00	.01	.00	.01	.049	.035	.0000	.003	.18			

Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat				101360		Kontino Oy Ab
													C11	C12	C13	A5 [%]			
Dragprov		BMF409	Topp	Längs		Längs	Leverans-tillstånd		Platt 380x40				Reh [MPa]	C12	C13	A5 [%]			
													416	Rm [MPa]	513	33,0			
Slagprov		BMF410	Topp	Längs		Längs	Leverans-tillstånd		Charpy-V 10x10	-20			C42	C42	C43	Mv [J]			
													E [J]	E [J]	56	59			
Bockprov		BMF411	Topp	Tvärs		Tvärs	Leverans-tillstånd		Platt 300x25				C50						
													Utfört med godkänt resultat						

Produktionstid: 2015-01-02

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02		Z01	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ L Smedh/ M Enksson/ L Söderqvist	A22	A04