

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1108335		A07	Vårt ordernr 843702-6		A08	Fakturanr 2692649		A19	Intygnr och datum 15495077 2015-07-08		A03
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND			A11 83305		Produkt VV betad bandplåt i format		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06		Standard SSAB Stålsort		B02 DOMEX LASER 355 MC D		B02	
			B08 69		Dimensioner [mm] T 10 B 1500 L 3000		B09-B11 24490		Vikt [kg] 24490		B12		Lev. tillst. B04		Referens nummer B16		B16
			Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06 Kundens märke		B15		B15		B15		B15		B15		

MATERIALID		57-9929-671217-01 , 57-9929-671217-02 , 57-9929-671217-03 , 57-9929-671217-04 , 57-9929-671217-05 , 57-9929-671217-06 , 57-9929-671217-07 , 57-9929-671217-08 , 57-9929-671217-09 , 57-9929-671217-10 , 57-9929-671217-11 , 57-9929-671217-12														B07
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

Kemisk sammansättning																	C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C99
Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv	Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5		
57-9929	,072	,01	,59	,009	,004	,02	,03	,00	,01	,00	,01	,050	,037	,0000	,003	,18			

Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat		
Dragprov		BVW644		Topp	Längs	Längs		Leverans-tillstånd		Platt 380x40			C11 Reh [MPa] 416	C12 Rm [MPa] 521	C13 A5 [%] 32,0	
Slagprov		BVW645		Topp	Längs	Längs		Leverans-tillstånd		Charpy-V 10x7,5	-20		C42 E [J] 231,6	C42 E [J] 215,5	C43 Mv [J] 223	
Bockprov		BVW646		Topp	Tvårs	Tvårs		Leverans-tillstånd		Platt 300x25			C50			
														Utfört med godkänt resultat		

104287

Kontino Oy Ab

104287



Kontino Oy Ab

According to EN standard 10149-2:2013

*Rp02 Flytvärde Ae saknas

Produktionstid: 2015-07-07

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.		Z02	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering		Z01	Material Testing/ L Smedhl M Eriksson/ L Söderqvist		A22	A04 DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com	
---	--	-----	---	--	-----	---	--	-----	--	--