

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1107967	A07	Vårt ordernr 831597-13	A08	Fakturanr 2656892	A19	Intygnr och datum 15288313 2015-02-27		A03																					
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad bandplåt i format		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06		Standard SSAB Stålsort	B02																							
Antal 35		B08	Dimensioner [mm] T 10 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 12530		B12	Lev. tillst.		B04	Referens nummer DOMEX 650 MC D		B16																					
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06		Kundens märke		B15																													
MATERIALID 58-0711-635723-01 , 58-0711-635723-02 , 58-0711-635723-03 , 58-0711-635723-04 , 58-0711-635723-05 , 58-0711-635723-06 , 58-0711-635723-07																																			
Kemisk sammansättning																																			
Charge 58-0711		C	Si	.062	.06	Mn	1.53	.009	.002	.03	Cr	.03	Ni	.01	Mo	.01	V	.01	Ti	.10	Cu	.01	Al	.032	Nb	.058	B	.0001	N	.006	Cekv	.34	C71-C92	Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	C93-C99
Provtyp		C04	Verkskod		C00	Provstav position		C01	Riktning		C02	Behandling		B05	Provstav typ		C10	Temp [gr C]		C03	Provresultat														
Dragprov		BPB334		Topp		Längs		Längs		Längs		Leverans-tillstånd		Platt 380x40		C11 Reh [MPa] 698		C12 Rm [MPa] 788		C13 A5 [%] 22.0															
Slagprov		BPB335		Topp		Längs		Längs		Längs		Leverans-tillstånd		Charpy-V 10x7.5		-20		C42 E [J] 78		C43 Mv [J] 74															
Bockprov		BPB336		Topp		Tvärs		Tvärs		Tvärs		Leverans-tillstånd		Platt 300x25		C50 Utfört med godkänt resultat																			
Produktionstid: 2015-02-25																																			

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.		Z02	Intyget är fransställt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ L Snedhi/ M Ericksen/ L Soderqvist		Z01	A22	A04
						DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com	