

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1107967	A07	Vårt ordernr 831597-12	A08	Fakturanr 2659913	A19	Intygnr och datum 15306067 2015-03-09	A03
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11	83305	Produkt Värmvalsad bandplåt i format		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06	Standard SSAB Stålsort	DOMEX 650 MC D		B02
Antal 88		B08	Dimensioner (mm) T 8 B 1500 L 3000	B09-B11	Vikt (kg) 24950	B12	Lev. tillst.	B04	Referens nummer	B16		
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06	Kundens märke	B15								

MATERIALID
58-0905-638549-01 , 58-0905-638549-02 , 58-0905-638549-03 , 58-0905-638549-04 , 58-0905-638549-05 , 58-0905-638549-06 , 58-0905-638549-07 , 58-0905-638549-08 , 58-0905-638549-09 , 58-0905-638549-10 , 58-0905-638549-11

Kemisk sammansättning															
C71-C92 Carbon equivalent etc															
C93-C99															
Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5															
Charge	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Cu	Nb	B	N	Cekv
58-0905	,072	,26	1,60	,011	,002	,02	,04	,00	,02	,12	,01	,048	,060	,0003	,004 ,35

Provtyp	C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat				
	Dragprov	BPR941	Topp	Längs	Längs	Leverans- tillstånd	Platt 300x40	Reh [MPa]	C11	689	C12	Rm [MPa]	783	C13	A5 [%]	24,5		
Slagprov	BPR942	Topp	Längs	Längs	Charpy-V 10x7,5	-20	C42	E [J]	76	C42	E [J]	74	C43	Mv [J]	76	C43	Mv [J]	76
Bockprov	BPR943	Topp	Tvårs	Tvårs	Leverans- tillstånd	Platt 300x25	C50	Utfört med godkänt resultat										

102180



Kontino Oy Ab

Produktionstid: 2015-03-08

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering	Z01	A22	A04
		Material Testing/ L Smedh/ M Ericksen/ L Söderqvist			