SSAB



SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

| Kontrollintyg 3.1 A02 | Utfärdande avdelning A05 | Köparens ordernr A07 | Vårt ordernr A08 | Fakturanr A19 | Intygnr och datum A03 |
|---|---|---|---|---|---|
| EN 10 204 - 3.1 | Kvalitetsavdelningen | 1109324 | 876368-5 | 2765777 | 15952883 2016-04-26 |

**Köpare** A11
83305

OY KONTINO AB
HAKINTIE 6
PL 27
FI-01380 VANDA
FINLAND

**Produkt** B01
Varmvalsad betad formatplåt

**Märkning** B06
Tillverkare, MATERIALID

**Standard** B02
SSAB
**Stålsort** DOMEX 355 MC D

| Antal B08 | Dimensioner [mm] B09-B11 | Vikt [kg] B12 | Lev. tillst. B04 | Referens nummer B16 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | T 12 B 1500 L 3000 | 25030 | | |

**Intygmottagare** A06
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND

**Kundens märke** B15

**MATERIALID** B07
58-8077-751949-01 , 58-8077-751949-02 , 58-8077-751949-03 , 58-8077-751949-04 , 58-8077-751949-05 , 58-8077-751949-06 , 58-8077-751949-07 , 58-8077-751949-08 , 58-8077-751949-09 , 58-8077-751949-10 , 58-8077-751949-11 , 58-8077-751949-12

Kemisk sammansättning C71-C92

| Charge | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Ti | Cu | Al | Nb | B | N | Cekv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-8077 | ,067 | ,01 | ,56 | ,007 | ,006 | ,02 | ,03 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,033 | ,036 | ,0001 | ,003 | ,17 |

Carbon equivalent etc C93-C99
Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5

| Provtyp C04 | Verkskod C00 | Provstav position C01 | Riktning C02 | Behandling B05 | Provstav typ C10 | Temp [gr C] C03 | Provresultat | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragprov | CJX856 | Topp | Längs | Leveranstillstånd | Platt 380x40 | | C11 *Reh [MPa] 401 | C12 Rm [MPa] 506 | C13 A5 [%] 33,0 | |
| Slagprov | CJX857 | Topp | Längs | Leveranstillstånd | Charpy-V 10x10 | -20 | C42 E [J] 298 | C42 E [J] 290 | C42 E [J] 297 | C43 Mv [J] 294 |
| Dragprov | CJX858 | Topp | Tvärs | Leveranstillstånd | Platt 380x40 | | C11 *Reh [MPa] 435 | C12 Rm [MPa] 513 | C13 A5 [%] 30,5 | |
| Bockprov | CJX859 | Topp | Tvärs | Leveranstillstånd | Platt 300x25 | | C50 Utfört_med godkänt_resultat - | | | |

108861

Kontino Oy Ab

*Rp02 Flytvärde Ae saknas

Produktionstid: 2016-04-24

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar. Z02 | | Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Z01<br>Material Testing/ L Smedh/ L Soderqvist/ M Eriksson | A22 | A04 |

PROV 1.0 (83305)